

HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thơ hay hỏi nhất

Pha với nước theo tỷ lệ nào?

Ba công dụng ba tỷ lệ, tính theo **kg**. Lớp kết nối **1 : 1 : 4** (**BuMaLATEX** : nước : xi măng). Vữa kháng nước 10kg latex + 30 lít nước + 50kg xi măng + 06 xô cát 18L. Bảng đầy đủ ở mục 02 mặt trong.

Đổ thẳng vào bao vữa được không?

Không. **BuMaLATEX** là **phụ gia** — luôn pha loãng với nước trước, khuấy thành dung dịch đồng nhất, rồi mới trộn dung dịch đó vào vữa hoặc keo.

Trộn được với keo dán gạch nào?

Keo dán gạch **BuMaGREEN** — 1,5kg **BuMaLATEX** pha 4,5kg nước cho mỗi bao 25kg, dùng khi dán gạch đá ngoài trời hoặc khu vực bề nước, bể bơi.

Trộn xong dùng trong bao lâu?

Lớp kết nối **30 phút** · vữa latex **45 - 60 phút** · keo dán gạch **45 phút**. Quá thời gian thì bỏ, không thêm nước trộn lại.

Dùng ngoài trời, chỗ ngập nước được không?

Được. Vữa xi măng trộn dung dịch **BuMaLATEX** dùng cho khu vực trong nhà, ngoài trời, và làm lớp cán, tô, trát ở **những khu vực ngập trong nước**.

Bảo quản và hạn dùng?

24 tháng khi can chưa mở, để nơi khô mát có bóng râm. Đậy kín bao bì sau khi dùng, tránh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và đông lạnh.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.



BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN



TRỤ SỞ CHÍNH

154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh



VĂN PHÒNG

91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh



NHÀ MÁY

820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN



VOC 0g/l

Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi đo theo USEPA Method 24 — yêu cầu $\leq 65\text{g/l}$, kết quả 0g/l. Sản phẩm đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.

TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM

Lớp kết nối — ASTM C1059/C1059M-21

Khí trộn keo **BuMaGREEN** — TCVN 7899-2:2008 / EN 12004-2:2017

PHỤ GIA LATEX ĐA DỤNG

BuMaLATEX

Nhũ tương butadiene styrene cải tiến — pha loãng với nước tại công trường rồi trộn vào vữa xi măng hoặc keo dán gạch, cho lớp vữa **bám chắc và kháng nước**.

ASTM C1059/C1059M-21

DÙNG CÙNG BuMaGREEN

VOC 0g/l

CÔNG DỤNG

3

Kết nối · Vữa · Dán gạch



$\geq 2,8$

MPa bám dính khi chịu cắt (ASTM C1059)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

Hotline 0979 793 804 · BUMATECH.VN

01 VÌ SAO CHỌN BuMaLATEX?

Vữa xi măng thường bám kém trên nền bê tông đã đông cứng và hút nước. **BuMaLATEX** pha vào nước trộn biến vữa thường thành **vữa bám chắc, kháng nước** — không đổi cách thi công, không cần thiết bị riêng.

BÁM DÍNH $\geq 2,8\text{MPa}$

Cường độ bám dính khi chịu cắt, thử theo ASTM C1059 — lớp vữa mới bám chắc vào nền bê tông cũ

BÁM DÍNH $\geq 2,0\text{MPa}$

Khi trộn keo dán gạch **BuMaGREEN**, sau 28 ngày — gấp đôi yêu cầu 1,0MPa của TCVN 7899-2 / EN 12004-2

VOC 0g/l

Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi đo theo USEPA Method 24, yêu cầu $\leq 65\text{g/l}$ — an toàn cho không gian kín

02 TIÊU CHUẨN & TỶ LỆ PHA TRỘN

ASTM C1059/C1059M-21

TCVN 7899-2:2008

EN 12004-2:2017

USEPA Method 24

Thành phần	Lớp kết nối	Vữa kháng nước	Keo dán gạch
BuMaLATEX	1kg	10kg	1,5kg
Nước	1kg	30 lít	4,5kg
Xi măng	4kg	50kg	—
Cát	—	06 xô 18L	—
Keo BuMaGREEN	—	—	25kg

Khi trộn với **BuMaGREEN** (TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017), yêu cầu $\geq 1,0\text{MPa}$: Bám dính 28 ngày $\geq 2,0$ · sau ngâm nước $\geq 1,5$ · sau lão hoá nhiệt $\geq 1,5$ · sau chu kỳ đóng - tan băng $\geq 1,2\text{MPa}$ · thời gian mở 20 phút Đạt (yêu cầu $\geq 0,5$) · VOC 0g/l.

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1,01

tỉ trọng $\pm 0,01$

05 - 20

kg mỗi can

4

m² mỗi kg · lớp kết nối

30 - 60

phút sử dụng sau trộn

24

tháng hạn dùng

0

g/l VOC · USEPA 24

Định mức: Lớp kết nối 1kg cho 4m² · vữa latex 1,5kg cho mỗi 15mm chiều dày · keo dán gạch 1,5kg cho mỗi bao 25kg. Màu trắng đục. Luôn pha loãng với nước thành dung dịch đồng nhất trước khi trộn vào vữa hoặc keo.

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- ✓ Lớp kết nối giữa vữa và nền bê tông — trộn với xi măng
- ✓ Vữa kháng nước — trộn với vữa xi măng cát
- ✓ Vữa xây tô, vữa dặm và sửa chữa có khả năng kháng nước
- ✓ Tăng cường keo **BuMaGREEN** khi dán gạch, đá ngoài trời, bể nước, bể bơi



HỆ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ: BuMaLATEX + keo dán gạch **BuMaGREEN** — dán gạch, đá ngoài trời, bể nước và bể bơi. Cùng một nhà máy.

05 THI CÔNG THEO 3 CÔNG DỤNG

LỚP KẾT NỐI tường bê tông



1 Làm sạch, tạo ẩm



2 Pha latex 1 : 1



3 Trộn hồ dầu



4 Quét hồ dầu



5 Tô vữa khi hồ ướt

VỮA CHỐNG NỨT tường gạch block



1 Làm sạch, tạo ẩm



2 Pha latex với nước



3 Trộn xi măng, cát



4 Tô, gạt phẳng



5 Phun ẩm dưỡng hộ

DÁN GẠCH bể bơi



1 Làm sạch, tạo ẩm



2 Pha latex với nước



3 Trộn keo **BuMaGREEN**



4 Kéo máng rãnh cửa



5 Đặt gạch, gõ đều

Lưu ý vàng: Pha đúng tỷ lệ cho từng công dụng · Trộn đều thành dung dịch trước khi cho vào vữa · Dùng hết trong thời gian thi công, không thêm nước trộn lại