HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

## 6 câu thợ hay hỏi nhất

### Trộn bao nhiêu nước?

**330 - 380ml cho mỗi kg keo.** Đong nước trước, đổ keo từ từ vào nước rồi trộn đều bằng máy đến khi hỗn hợp dẻo đồng nhất.

### Chà được khe rộng bao nhiêu?

**1 - 6mm.** Khe rộng hơn 6mm phải dùng loại khác hoặc chia lớp — chà một lần quá dày thì ron co ngót và nứt.

### Làm sao nâng lên loại CG2WA?

Thay nước trộn bằng **CeRaCOLOR ADMIX**. Khi đó phân loại lên **CG2WA** theo EN 13888 và dùng được cho ngoài trời, bể bơi, bể nước.

### Bao lâu thì vệ sinh mặt ron?

Chờ **se mặt 15 - 20 phút** rồi dùng xốp ẩm lau chéo qua khe. Lau sớm quá thì moi ron ra; muộn quá thì keo bám cứng trên mặt gạch.

### Khi nào đi lại được?

**Sau 24 giờ.** Chỉ chà ron khi lớp keo dán gạch đã đóng rắn hoàn toàn theo thời gian quy định của keo dán.

### Dùng cho khu vực hoá chất được không?

**Không.** **CeRaCOLOR** không kháng hoá chất — môi trường axit, kiềm hoặc chất tẩy rửa mạnh phải dùng **CeRaPOXY TG** gốc epoxy.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN


**TRỤ SỞ CHÍNH**
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

**VĂN PHÒNG**
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

**NHÀ MÁY**
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh


### THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

**ĐỊNH MỨC NHANH — BAO 1kg**

| khe 2mm | khe 3mm | khe 4mm | khe 5mm |
|---|---|---|---|
| 9,3m² | 6,2m² | 4,6m² | 3,7m² |

*Tính từ công thức TDS cho gạch 600×600, dày 9mm, hệ số hao hụt K = 1,2*
*kg/m² = (A+B) × C × D × 1,5 × K / (A×B) — A,B,C: Dài, rộng, dày viên · D: Khe ron*

**PHÂN LOẠI SẢN PHẨM**
EN 13888 loại
**CG1**
khi trộn nước · lên loại
**CG2WA**
khi trộn với **CeRaCOLOR ADMIX**

Hotline 0979 793 804 · BUMATECH.VN

BUMA-TG · KEO CHÀ RON

KEO CHÀ RON MỊN GỐC XI MĂNG

# CeRaCOLOR

Keo chà ron mịn cho khu vực trong nhà khô ráo — xi măng trắng tinh tuyển, cốt liệu siêu mịn, bề mặt ron đồng nhất màu và ổn định lâu dài.

**EN 13888 · CG1**

**0g/l VOC**

**LÊN CG2WA VỚI ADMIX**




**0g/l**
Hàm lượng VOC theo USEPA Method 24

BUILD BETTER
LIVE GREENER

## 01 VÌ SAO CHỌN CeRaCOLOR?

Đường ron chiếm chưa tới 5% diện tích sàn nhưng quyết định phần lớn cảm nhận về độ hoàn thiện. **CeRaCOLOR** dùng **xi măng trắng tinh tuyển và cốt liệu siêu mịn** cho bề mặt ron mịn đặc, đồng nhất màu, không loang và không phấn hoá theo thời gian.

### 0g/l VOC

Theo USEPA Method 24 — không mùi hắc, chà ron được trong căn hộ đang hoàn thiện có người ở

### MỘT SẢN PHẨM, HAI CẤP

Trộn nước là phân loại CG1; trộn **CeRaCOLOR ADMIX** lên CG2WA mà không đổi sản phẩm

### 20 MÀU SẴN KHO

Từ #00 Trắng đến #08 Black — pha màu riêng theo dự án nếu đạt số lượng tối thiểu

## 02 TIÊU CHUẨN & KẾT QUẢ THỬ

EN 13888-1:2022 · TCVN 7899-4:2008 · ISO 13007-3:2010 · USEPA Method 24

| Chỉ tiêu đánh giá | Yêu cầu | CeRaCOLOR |
|---|---|---|
| Độ chịu mài mòn | ≤ 2000mm³ | Đạt |
| Chịu uốn, điều kiện tiêu chuẩn | ≥ 2,5MPa | Đạt |
| Chịu uốn sau chu kỳ đóng - tan băng | ≥ 2,5MPa | Đạt |
| Chịu nén, điều kiện tiêu chuẩn | ≥ 15,0MPa | Đạt |
| Chịu nén sau chu kỳ đóng - tan băng | ≥ 15,0MPa | Đạt |
| Độ co ngót | ≤ 3,0mm/m | Đạt |
| Độ hút nước sau 30 phút | ≤ 5,0g | Đạt |
| Độ hút nước sau 240 phút | ≤ 10,0g | Đạt |
| Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC) | ≤ 65g/l | 0g/l |

*Số liệu theo TDS **CeRaCOLOR** v2026.10 — kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.*

## 03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | | |
|---|---|---|
| **01** kg mỗi bao | **330 - 380** ml nước mỗi kg | **1 - 6** mm rộng khe ron |
| **30** phút sử dụng sau trộn ở 35°C | **15 - 20** phút chờ se mặt | **24** giờ đưa vào dùng |

*Đóng gói 01kg/bao và 20kg/thùng · 20 màu tham khảo, pha màu riêng theo dự án nếu đạt số lượng tối thiểu · Hạn dùng 24 tháng khi bao chưa mở · Màu thực tế có thể khác bản in, nên thử một khu vực nhỏ trước khi thi công đại trà.*

## 04 KHU VỰC SỬ DỤNG

| Khu vực sử dụng | Trong nhà khô ráo | Trong nhà ẩm ướt | Ngoài trời | Bể bơi | Bể nước | Kháng hoá chất |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mức phù hợp | ✔ | ✔✔* | ✔✔* | ✔✔* | ✔✔* | × |

*Một dấu = phù hợp · hai dấu = hoàn hảo · dấu * = khi trộn với **CeRaCOLOR ADMIX** · dấu × = không phù hợp. Thích hợp cho hầu hết gạch, đá tự nhiên, mosaic thuỷ tinh và mosaic đá.*






**HỆ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ:** Thay nước trộn bằng **CeRaCOLOR ADMIX** để nâng phân loại từ CG1 lên **CG2WA** — dùng được cho ngoài trời, bể bơi và bể nước.

## 05 THI CÔNG 8 BƯỚC



1 Vệ sinh đường ron



2 Hút sạch bụi



3 Đong nước theo tỉ lệ



4 Đổ keo vào nước



5 Trộn đều bằng máy



6 Trét miết chéo qua khe



7 Se mặt 15 - 20 phút



8 Xốp ẩm vệ sinh

**Lưu ý vàng:** Chỉ chà ron khi keo dán gạch đã đóng rắn hoàn toàn · Đong đúng lượng nước, không ước lượng · Se mặt 15 - 20 phút rồi mới lau xốp ẩm