HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Trộn bao nhiêu nước?

Bao 25kg màu xám cần 6,25 - 6,75 lít, màu trắng cần 6,38 - 6,88 lít. Đổ keo từ từ vào nước trong lúc khuấy tốc độ chậm, chờ 5 phút rồi khuấy lại là dùng được.

Dán được gạch cỡ nào?

Trong nhà và ngoài trời có mái che lát sàn tới 90×180cm. Ốp tường cao đến 3m dùng gạch 90×180cm ở trong nhà và 80×160cm ở ngoài trời.

Thời gian mở bao lâu?

30 phút theo EN 12004-1, và thời gian chỉnh gạch 15 phút — đủ để dán cả mảng gạch khổ lớn rồi mới căn mạch.

Bao lâu chà ron được?

Tường sau 6 giờ, sàn sau 24 giờ. Cho phép lưu thông sau 24 giờ và sẵn sàng đưa vào sử dụng sau 7 ngày.

Một bao dán được bao nhiêu?

Định mức khoảng 1,25kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày lớp keo. Chiều dày khuyến nghị 2 - 15mm, tuỳ độ phẳng của nền.

Chỗ nào không nên dùng?

Tường cao trên 6m và nền rung động mạnh — cần tư vấn kỹ thuật bằng văn bản. Các vị trí khác, kể cả bể bơi, bể nước sinh hoạt và tấm cemboard, đều dùng được.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER · VGBC STANDARD MEMBER

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

ĐỊNH MỨC NHANH — BAO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
20,0m²	10,0m²	6,6m²	4,0m²

Tính theo 1,25kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống
Chiều dày khuyến nghị 2 - 15mm

In compliance with EUROPEAN standard EN 12004:2017 C2TE BUMATECH Cementitious adhesive for ceramic tiles

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
EN 12004 loại C2TE — bám dính cải tiến, thời gian mở kéo dài

Hotline 0979 793 804 · BUMATECH.VN

BUMA-TA · KEO DÁN GẠCH

KEO DÁN GẠCH CAO CẤP NGOÀI TRỜI

BuMaBOND

Keo dán gạch cao cấp hàm lượng polymer cao — bám dính ≥ 1,7MPa, dán gạch tới 90×180cm, thời gian mở 30 phút.

EN 12004-1 · PHÂN LOẠI C2TE

KHÔNG CHỨA VOC

ĐẠT ANSI A118.4

TUYÊN BỐ MÔI TRƯỜNG
EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM
EPD-IES-0028306
ISO 14025 · EN 15804



90×180
Khổ gạch lớn nhất lát sàn được ở trong nhà (cm)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN BuMaBOND?

Gạch khổ lớn ốp ngoài trời chịu nắng mưa và chênh nhiệt liên tục. **BuMaBOND** có hàm lượng polymer cao và thời gian mở 30 phút cho đúng việc đó.

BÁM DÍNH ≥ 1,7MPa

Cường độ bám dính sau 28 ngày, gấp 1,7 lần mức tối thiểu 1,0MPa của tiêu chuẩn

30 PHÚT THỜI GIAN MỞ

Thời gian chỉnh gạch 15 phút — thợ dán xong cả mảng gạch khổ lớn rồi mới phải căn mạch

GẠCH TỚI 90×180cm

Lát sàn trong nhà và ngoài trời có mái che, không cần trộn thêm phụ gia

02 TIÊU CHUẨN & KẾT QUẢ THỬ

EN 12004-1:2017 · TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017 · ANSI A118.4 · USEPA Method 24

Chỉ tiêu đánh giá	Yêu cầu	BuMaBOND
Bám dính sau 28 ngày	≥ 1,0MPa	**≥ 1,7MPa**
Bám dính sau ngâm nước	≥ 1,0MPa	**≥ 1,4MPa**
Bám dính sau lão hoá nhiệt	≥ 1,0MPa	**≥ 1,0MPa**
Bám dính sau chu kỳ đóng - tan băng	≥ 1,0MPa	**≥ 1,0MPa**
Bám dính tại thời gian mở 30 phút	≥ 0,5MPa	**Đạt**
Độ trượt	≤ 0,5mm	**Đạt**
Bám dính gạch porcelain khi chịu cắt	≥ 1,38MPa	**Đạt**
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC)	≤ 65g/l	**0g/l**

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

25 kg mỗi bao	**6,25 - 6,75** lít nước bao màu xám	**1,25** kg/m² cho 1mm dày
2 - 15 mm dày khuyến nghị	**15** phút chỉnh gạch	**08** giờ sử dụng sau trộn ở 35°C

Màu xám hoặc trắng, bao màu trắng cần 6,38 - 6,88 lít nước · Thời gian mở 30 phút · Nhiệt độ bề mặt thi công 5 - 35°C · Chà ron: Tường sau 6 giờ, sàn sau 24 giờ · Lưu thông sau 24 giờ · Sẵn sàng sử dụng sau 07 ngày · Hạn sử dụng 12 tháng khi bao chưa mở.

04 KHU VỰC & KÍCH THƯỚC GẠCH

Khu vực sử dụng	Trong nhà	Ngoài trời có mái che	Ngoài trời không mái che
Lát sàn	90×180	90×180	80×160
Ốp tường (cao tối đa 3m)	90×180	80×160	80×160
Ốp tường (cao tối đa 6m)	80×160	60×120	60×120
Ốp tường (cao hơn 6m)	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT		
Gạch chống gạch	80×80	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT	
Bể bơi	40×80		
Bể nước sinh hoạt	80×80		
Tấm cemboard	60×60		
Bề mặt chống thấm gốc xi măng / acrylic / PU	60×60	60×60	60×60

Đơn vị cm × cm · Khối lượng gạch tối đa 60kg/m², nên bả thêm lớp keo mặt sau gạch, đã để đạt bám dính tốt nhất.

Lưu ý vàng: Kiểm tra một diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng · Không trộn thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn · Cột kín bao sau khi dùng để tránh hút ẩm

⚠ Bước 6 và bước 12 là khuyến nghị thi công, không bắt buộc theo TDS.

05 THI CÔNG 12 BƯỚC


1 Kiểm tra nền


2 Đong nước đúng tỉ lệ


3 Đổ keo vào nước


4 Trộn máy tốc độ chậm


5 Chờ 5 phút, khuấy lại


6 Xịt ẩm nền ⚠


7 Miết lớp keo mỏng


8 Kéo máng răng cưa


9 Bả keo lưng gạch


10 Đặt gạch, rung đều


11 Cài đai nêm, bấm kềm


12 Lau keo thừa ⚠