



PROOF 668

CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI CAO GỐC ACRYLIC CHO SÀN MÁI

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PROOF 668 là lớp phủ chống thấm gốc acrylic một thành phần, đóng rắn tạo màng liên tục, được cải tiến với hệ phụ gia kháng tia UV và chống lão hoá tiên tiến. Sau khi khô, sản phẩm hình thành lớp màng chống thấm có độ đàn hồi cao, khả năng bắc cầu vết nứt tốt và duy trì tính ổn định dưới tác động lâu dài của thời tiết.

Lớp phủ giúp bảo vệ hiệu quả bê tông và khối xây khỏi sự xâm nhập của nước, hạn chế quá trình phong hoá và suy giảm kết cấu do chu kỳ ẩm - khô và bức xạ UV. Với khả năng kháng tia cực tím vượt trội, PROOF 668 có thể sử dụng cho các bề mặt lộ thiên mà không cần lớp phủ bảo vệ bổ sung, đồng thời vẫn đảm bảo độ bền màu và tính năng lâu dài.

THÀNH VIÊN



PHÂN LOẠI SẢN PHẨM



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

ĐÓNG GÓI

05kg/thùng & 20kg/thùng

MÀU SẮC

Trắng, xám và màu theo yêu cầu

HẠN SỬ DỤNG

24 tháng khi bao bì chưa mở

THỜI GIAN THI CÔNG

1 giờ ở nhiệt độ 35°C, RH ≥ 60%
- 0,6 – 0,9kg/m²: tường ngoài nhà
- 1,2 – 2,0kg/m²: mái kim loại
- 2,4 – 3,0kg/m²: mái bê tông

ĐỊNH MỨC

THỜI GIAN CHỜ GIỮA CÁC LỚP

20 - 45 phút (Hoặc lâu hơn tùy điều kiện thực tế. Tay chạm vào không dính)

THỜI GIAN CHỜ THỬ NƯỚC

3 - 7 ngày (Tùy yêu cầu thực tế)

THỜI GIAN CHỜ CÁN VỮA, DÁN GẠCH

Tối thiểu 7 ngày

CÔNG DỤNG

- Chống thấm tường ngoài, façade và tường tầng hầm
- Chống thấm mái bê tông, sân thượng và máng xối
- Chống thấm ban công, bồn trồng cây và khu vực cảnh quan
- Bảo vệ cấu kiện bê tông đúc sẵn, tấm tường panel
- Bảo vệ bê tông trong môi trường biển và môi trường chứa ion xâm thực (chloride, sulphate)
- Ứng dụng cho bề mặt lộ thiên chịu thời tiết và tia UV

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông (đổ tại chỗ hoặc đúc sẵn)
- Vữa xi măng - cát, lớp trát hoàn thiện
- Tường xây gạch, block bê tông
- Tấm panel bê tông, cấu kiện đúc sẵn
- Bề mặt xi măng ổn định, không bụi và không tạp chất
- Lớp phủ cũ gốc xi măng hoặc acrylic còn bám dính tốt
- Mái kim loại

TÍNH CHẤT KỸ THUẬT


Các chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả theo định mức	
		0,6 – 0,9 kg/m ²	≥ 2,0 kg/m ²
Cường độ bám dính sau 28 ngày trên nền bê tông	ASTM D7234 - 21	≥ 1,2 N/mm ²	
Cường độ bám dính sau 28 ngày lão hoá nhiệt		≥ 2,5 MPa	
Cường độ chịu kéo lớn nhất	ASTM D412 - 16	≥ 2,5 MPa	
Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày		200% ± 20%	350% ± 35%
Khả năng chống thấm nước (Áp suất 150kPa trong 7 ngày)	BS EN 14891 : 2017	Không thấm	
Khả năng tạo cầu vết nứt		≥ 3,5 mm	≥ 5,0 mm

Lưu ý: Kết quả và đề xuất trên được dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; do đó, kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào phương pháp thi công cũng như các điều kiện thi công cụ thể.

Khám phá sản phẩm chính hãng tại Zalo OA. Quét mã ngay!



HƯỚNG DẪN THI CÔNG CƠ BẢN



Kiểm tra trước thi công
Kiểm tra thời tiết, độ ẩm và tình trạng bề mặt trước khi thi công.



Chuẩn bị bề mặt
Làm sạch, tạo nhám nhẹ, đảm bảo bề mặt chắc và đồng đều.



Xử lý vị trí chưa phù hợp
Xử lý vết nứt tĩnh, lỗ rỗng, ống xuyên sàn, góc và khe tiếp giáp.



Lăn lớp lót
Trộn đều và thi công lớp lót nhằm làm tăng tính kết dính, chống phồng dộp sản phẩm.



Thi công lớp thứ nhất
Trộn đều sản phẩm trước khi thi công lớp thứ nhất.



Gia cường lưới (khi cần)
Đặt lưới gia cường vào lớp thứ nhất còn ướt khi bề mặt sàn phẳng rộng hơn 200m².



Thi công lớp tiếp theo
Thi công (các) lớp tiếp theo vuông góc với lớp trước.



Dưỡng hộ và kiểm tra
Dưỡng hộ và kiểm tra bề mặt trước khi bàn giao.

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Tác động đến da và mắt

- Sản phẩm có tính kiềm, khi tiếp xúc với mồ hôi hoặc dịch cơ thể có thể gây kích ứng da hoặc dị ứng với những người có cơ địa nhạy cảm.
- Sản phẩm có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt nếu tiếp xúc trực tiếp.

2. Xử lý khi văng vào mắt

- Ngay lập tức rửa mắt dưới vòi nước sạch chảy nhẹ trong vòng 10–15 phút.
- Không dụi mắt. Nếu cảm thấy đau rát kéo dài, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất.

3. Trang bị bảo hộ khi thi công

- Găng tay.
- Kính bảo hộ mắt (Khi trộn sản phẩm hoặc mài vệ sinh bề mặt nền).
- Khẩu trang (Khi trộn sản phẩm hoặc mài vệ sinh bề mặt nền).
- Quần áo bảo hộ.

4. Môi trường thi công

- Làm việc tại nơi thông thoáng gió, tránh không gian kín hoặc có trẻ em, vật nuôi.
- Tránh hít phải bụi khi vệ sinh bề mặt nền bằng biện pháp mài khô.

5. Lưu trữ và xử lý vật liệu thừa

- Đậy kín thùng sản phẩm sau khi dùng để bảo quản được tốt nhất
- Không đổ vật liệu thừa xuống cống – có thể gây nghẹt. Hãy để khô và xử lý như rác xây dựng.

6. Tham khảo thông tin an toàn đầy đủ:

- Vui lòng tra cứu Phiếu Dữ Liệu An Toàn Hóa Chất mới nhất của sản phẩm tại website chính thức BUMATECH hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ.

KHUYẾN CÁO

- KHÔNG dùng cho khe co giãn động, vết nứt kết cấu hoặc chuyển vị khác nhau theo phương đứng
- KHÔNG thi công lớp dày (hơn 1.0kg/m²/lớp)
- KHÔNG sử dụng cho vết nứt rộng hơn 1.0mm cho tường và 3.0mm cho sàn
- KHÔNG sử dụng cho vị trí có áp suất thủy tĩnh ngược, hơi ẩm thoát ra với lượng lớn
- KHÔNG sử dụng trực tiếp cho bề mặt bê tông nhẹ (Tấm AAC, khối AAC...)
- KHÔNG thi công nếu độ ẩm bề mặt nền lớn hơn 6%, độ ẩm tương đối không khí lớn hơn 85%

LƯU Ý

- Các thông số kỹ thuật trong tài liệu này được xác lập dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế tại công trình có thể thay đổi tùy thuộc nhiệt độ, độ ẩm, loại vật liệu đi kèm, phương pháp thi công và tay nghề của thợ.
- BUMATECH không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh do việc sử dụng sản phẩm sai mục đích, thi công không đúng hướng dẫn, hoặc kết hợp với những vật liệu, hệ thống không tương thích mà không có xác nhận kỹ thuật trước đó bằng văn bản.
- Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo tính phù hợp với mục đích sử dụng thực tế. Chúng tôi khuyến khích khách hàng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật để nhận được tư vấn cụ thể trước khi thi công nhằm đạt hiệu quả tối ưu.
- BUMATECH bảo lưu quyền điều chỉnh, cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước; người dùng nên kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật trước mỗi dự án để đảm bảo sử dụng thông tin cập nhật.

THÔNG TIN LIÊN QUAN



CHI TIẾT
THÔNG TIN PROOF 658 - VN



BROCHURE
CHỐNG THẤM



HỒ SƠ NĂNG LỰC
BUMATECH

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà xưởng 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh
Văn phòng 91 Hoàng Bát Đạt, Phường Tân Sơn, Tp.Hồ Chí Minh
Email bumagreen@bumatech.com.vn
Website www.bumatech.vn
Kỹ thuật 028 3868 3803
Kinh doanh 0979 793804

