

EUROPOLYMERS EP-250PRIMER

EP-250 Primer là sơn lót chống ẩm cho khu vực sàn ẩm cục bộ, gốc không dung môi 2 thành phần. Sản phẩm có tính thẩm thấu tuyệt vời nên đặc biệt thích hợp cho mặt nền bê tông, giúp tăng cường độ rắn chắc cho bề mặt và tạo lớp kết dính tốt cho các lớp phủ hoàn thiện.

KHU VỰC ÁP DỤNG	- Bề mặt bê tông ẩm cục bộ, độ ẩm bê tông $\leq 90\%$ (không có hơi ẩm liên tục từ đáy nền thoát lên) - Bề mặt của mặt nền có độ xốp cao. - Làm tăng độ cứng cho mặt nền như: nhà xưởng, kho hàng, các kết cấu tàu thủy.
ĐẶC TÍNH	- Độ nhớt thấp nên dễ thi công (Cọ quét tay, rulo hoặc phun) - Độ bám dính cao, khô nhanh, - Màng sơn sau khi khô có khả năng chịu được xăng, kiềm, dầu mỡ, muối và không khí ẩm.
CHUẨN BỊ BỀ MẶT	- Bê tông sau khi đổ phải chờ khô ít nhất 28 ngày hoặc nền bê tông phải đạt cường độ nén tối thiểu 25N/mm² - Bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch, khô và đồng nhất trước khi thi công. - Bề mặt phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi dầu, mỡ, độ ẩm, bột xi măng và các chất gây ô nhiễm khác. - Đề nghị chà nhám, vệ sinh bề mặt trước khi thi công. - Bê tông cũ cần phải kiểm tra mức độ ô nhiễm. Kiểm tra qui trình và những vật liệu đã sử dụng trước đây, ví dụ như chất béo, đường, dầu nhớt. Sự ô nhiễm có thể thay đổi màu sắc bê tông và độ bám dính của màng sơn Độ ẩm tối đa của bề mặt : $\leq 80\%$ RH (độ ẩm trong nền $< 7\%$)
PHA TRỘN	Hai thành phần A+B của sản phẩm EP-250 Primer phải được trộn kỹ bằng máy trộn sơn chuyên dụng trong 3-5 phút cho đến khi được hỗn hợp đồng nhất trước khi thi công
THI CÔNG	Khu vực thi công phải thông thoáng, nhiệt độ sàn hoặc vật liệu thi công lót EP - 250 trong khoảng 27°C đến 38°C Sau khi thi công lớp EP-250 Primer lên bề mặt, chờ khô từ 6 - 8 giờ sau đó mới thi công lớp phủ tiếp theo. Ngay khi thi công xong, tất cả các thiết bị thi công nên được làm sạch bằng Thinner 20.
ĐỊNH MỨC	7 - 8 m²/kg Định mức thực tế còn tùy thuộc vào bề mặt bê tông, vữa.

Tài liệu sản phẩm

Ngày: 01/01/2025

Phiên bản 01

EURO POLYMERS EP-250 Primer

ĐÓNG GÓI BẢO QUẢN

20 Kg/Bộ (A+B) , Thành phần A: 16Kg, Thành phần B: 4Kg

Sản phẩm có thể bảo quản 12 tháng trong vỏ thùng ban đầu của nhà sản xuất ở nơi khô ráo tại nhiệt độ 10°C -32°C. Tránh để hơi ẩm (không khí) xâm nhập vào trong thùng , tránh để vật liệu tiếp xúc với nước ô nhiễm và cồn. Ngay khi nắp thùng được mở, sản phẩm nên được dùng sớm nhất có thể.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Loại Lớp Phủ	Lớp lót Epoxy 2 thành phần gốc khôngdung môi
Màu Sắc	Trong
Chịu nước	Tốt
Tính đồng nhất	Hỗn hợp phải đồng nhất
Độ ẩm lớp nền	≤ 80 % RH, phương pháp kiểm tra: máy đo độ ẩm chuyên dụng
Tỉ trọng	~ 1 kg/lít (hỗn hợp)
Hàm lượng chất không bay hơi trong sơn	min ≤ 60
Độ nhớt (chén số 4) ở 30°C	~ 40 giây
Tỉ lệ pha trộn	A : B = 4 : 1
Thời gian sống hỗn hợp sau khi pha trộn	20 phút ở nhiệt độ 32°C
Pha loãng	Không được khuyến nghị
Độ phủ lý thuyết	7 - 8 kg/m ²
Phương pháp thi công	Ru lô, quét, phun
Độ dày màng sơn khô	40 µm
Độ bền va đập	≥ 50
Hàm lượng rắn %	≥ 65
Thời gian khô mặt	2 giờ
Thời khô hoàn toàn	6 - 7 giờ
Thời gian sơn cách lớp	6 - 8 giờ

THẬN TRỌNG

Nên thi công tại nơi thông thoáng, tránh xa các nguồn khói và lửa; Dùng quạt thông gió khi cần thiết. Mang các trang bị bảo hộ lao động: khẩu trang than hoạt tính, găng tay và kính. Trong trường hợp có tiếp xúc với mắt, rửa mắt với thật nhiều nước và đưa đến Bác sỹ trong thời gian sớm nhất. Lưu ý dung môi là chất dễ bay hơi. Vui lòng đọc tất cả thông tin trong tài liệu của sản phẩm trước khi thi công. Những thông tin này có thể được cập nhật mà không có sự báo trước. Vui lòng liên hệ hoặc ghé thăm trang web của Chúng tôi để cập nhật dữ liệu kỹ thuật và hướng dẫn.

LƯU Ý

Tất cả các hướng dẫn, khuyến nghị, báo cáo và dữ liệu kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên thông tin và kiểm tra mà chúng tôi tin là đáng tin cậy và chính xác, nhưng tính chính xác và đầy đủ của các bài kiểm tra nói trên không được hiểu là bảo hành. Trách nhiệm của người dùng là tự làm rõ thông tin và kiểm tra để xác định tính phù hợp của sản phẩm cho mục đích sử dụng, ứng dụng và tình hình công việc của riêng mình. Chúng tôi không khuyến nghị hoặc đảm bảo rằng bất kỳ mối nguy hiểm nào được liệt kê ở đây là những mối nguy duy nhất có thể tồn tại. Cả người bán và nhà sản xuất đều không chịu trách nhiệm với người mua hoặc người thứ ba về bất kỳ tổn thất, hoặc thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng sản phẩm. Các khuyến nghị hoặc tuyên bố, dù bằng văn bản hay bằng miệng, ngoại trừ các văn bản được nêu trong tài liệu này sẽ không ràng buộc với nhà sản xuất. Thông tin kỹ thuật và ứng dụng được cung cấp cho mục đích thiết lập một hồ sơ chung về vật liệu và các bước thi công. Kết quả kiểm tra đã đạt được trong điều kiện phòng thí nghiệm và Công Ty TNHH Euro Paint Việt Nam không cho rằng các thử nghiệm này hoặc bất kỳ thử nghiệm nào khác, thể hiện chính xác cho mọi điều kiện môi trường.



EURO PAINT VIET NAM CO., LTD

No. 64/27, Binh Phuoc B Quarter, An Phu Ward,

Ho Chi Minh City, Viet Nam.

Email: info@europaintvietnam.vn

Hotline: (+84) 965 946 943

