



CeRaPOXY TA

KEO DÁN GẠCH EPOXY 2 THÀNH PHẦN, KHÁNG HOÁ CHẤT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

CeRaPOXY TA là keo dán gạch cao cấp gốc epoxy hai thành phần, không dung môi, được thiết kế cho các hệ ốp lát yêu cầu cường độ bám dính cao và khả năng kháng hóa chất vượt trội. Sau khi đóng rắn, sản phẩm tạo liên kết bền chắc, chống thấm, không hút nước và chịu mài mòn tốt.

CeRaPOXY TA phù hợp để dán gạch, đá trên các bề mặt đặc biệt như kim loại, tấm cemboard, tấm thạch cao và các khu vực công nghiệp, phòng thí nghiệm hoặc môi trường có tiếp xúc hóa chất. Sản phẩm đảm bảo độ bền lâu dài và hiệu quả thi công ổn định.

THÀNH VIÊN



CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM



ĐÓNG GÓI	5,2kg/bộ
MÀU SẮC	Trắng
HẠN SỬ DỤNG	12 tháng khi bao chưa mở
TỈ LỆ PHA TRỘN	A:B = 1:3
ĐỊNH MỨC	~1,8kg/m ² cho độ dày lớp keo 1mm
THỜI GIAN THI CÔNG	15 phút ở 35°C 30 phút ở 25°C
NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT THI CÔNG	5 - 35°C
THỜI GIAN CHỈNH GẠCH	05 phút
ĐỘ DÀY KHUYẾN NGHỊ	1 – 10mm
THỜI GIAN CHÀ RÓN	Tường : sau 6 giờ Sàn : sau 24 giờ
CHO PHÉP LƯU THÔNG SẴN SÀNG SỬ DỤNG	24 giờ 07 ngày



CÔNG DỤNG

- Vật liệu hoàn thiện: gạch ceramic, porcelain và đá tự nhiên
- Bề mặt: : bê tông, sàn và tường làm phẳng bằng vữa gốc xi măng, tấm cemboard, bề mặt gạch cũ, bề mặt sàn phẩm chống thấm, bề mặt kim loại
- Khu vực sử dụng và kích thước gạch (cm x cm)

Khu vực sử dụng	Nội thất	Ngoại thất có mái che	Ngoại thất không mái che
Lát sàn	80 x 160	80 x 160	-
Ốp tường (Cao tối đa 3m)	80 x 160	80 x 80	-
Ốp tường (Cao tối đa 6m)	80 x 160	80 x 80	-
Ốp tường (Cao hơn 6m)	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT		
Gạch chống gạch	60 x 60	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT	
Bể bơi	60 x 60		
Bể nước sinh hoạt	60 x 60		
Tấm cemboard	60 x 60	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT	
Bề mặt chống thấm gốc xi măng/ acrylic/ PU	60 x 60	60 x 60	60 x 60

Khối lượng tối đa 60kg/m², trét thêm lớp keo mặt sau gạch, đá để đảm bảo cường độ bám dính tốt nhất

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Yêu cầu	Kết quả
Cường độ bám dính khi cắt	TCVN 7899-2:2008 EN 12004-2:2017	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 4,0 N/mm ²
Cường độ bám dính khi cắt sau khi ngâm trong nước			≥ 4,0 N/mm ²
Cường độ bám dính khi cắt sau khi sốc nhiệt			≥ 3,0 N/mm ²
Cường độ bám dính tại thời gian mới 20 phút		≥ 0,5 N/mm ²	Đạt
Độ trượt		≤ 0,5 mm	

Lưu ý: Kết quả và đề xuất trên được dựa trên các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; do đó, kết quả thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào phương pháp thi công cũng như các điều kiện thi công cụ thể.

Khám phá sản phẩm chính hãng tại Zalo OA. Quét mã ngay!



HƯỚNG DẪN THI CÔNG CƠ BẢN



Kiểm tra trước thi công

Bề mặt cứng chắc, bằng phẳng, vệ sinh sạch sẽ và nhiệt độ bề mặt 5 - 35°C



Khuấy trộn thành phần A

Trộn đều thành phần A thành dạng keo dẻo sệt và đồng nhất



Khuấy trộn thành phần B

Trộn đều thành phần B thành dạng keo dẻo sệt và đồng nhất



Khuấy trộn hỗn hợp

Đổ thành phần B vào thùng thành phần A và trộn đều hỗn hợp cho đến khi đồng nhất



Bả keo lên mặt nền

Dùng bay trải keo lên bề mặt nền thành một lớp mỏng phù hợp với kích thước gạch



Kéo keo theo một hướng

Dùng bay răng cưa phù hợp với kích thước gạch kéo keo theo một hướng



Thi công gạch/ đá

Đặt gạch/ đá, sử dụng động tác phù hợp để đảm bảo keo dàn đều phía sau lưng gạch



Vệ sinh và hoàn thiện

Vệ sinh bề mặt trước khi keo đông rắn hoàn toàn bằng nước xà phòng

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Tác động đến da và mắt

- Sản phẩm chứa nhựa epoxy và chất đông rắn, có thể gây kích ứng da, mắt hoặc phản ứng dị ứng đối với những người nhạy cảm khi tiếp xúc trực tiếp.
- Tiếp xúc lâu với da có thể gây viêm da hoặc mẩn cảm.
- Nếu keo epoxy hoặc hơi bay ra tiếp xúc với mắt có thể gây kích ứng mạnh.

2. Xử lý khi vướng vào mắt

- Ngay lập tức rửa mắt dưới vòi nước sạch chảy nhẹ trong 10-15 phút.
- Không dụi mắt. Nếu cảm giác kích ứng, đau rát hoặc nhìn mờ vẫn còn, hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra.

3. Trang bị bảo hộ khi thi công

- Găng tay chống hóa chất
- Kính bảo hộ mắt
- Khẩu trang hoặc mặt nạ bảo hộ khi thi công trong khu vực thông gió hạn chế
- Quần áo và giày bảo hộ lao động

4. Môi trường thi công

- Thi công tại khu vực thông thoáng, đảm bảo lưu thông không khí tốt.
- Tránh làm việc trong không gian kín, hạn chế thông gió.
- Không để trẻ em hoặc vật nuôi tiếp cận khu vực thi công.

5. Lưu trữ và xử lý vật liệu thừa

- Đậy kín bao bì sau khi sử dụng, bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. Không đổ vật liệu chưa đông rắn xuống cống thoát nước.
- Phần vật liệu thừa nên để đông rắn hoàn toàn trước khi xử lý theo quy định địa phương.

6. Tham khảo thông tin an toàn đầy đủ

- Vui lòng tra cứu Phiếu Dữ Liệu An Toàn Hóa Chất mới nhất của sản phẩm tại website chính thức BUMATECH hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ.

KHUYẾN CÁO

- Luôn kiểm tra diện tích nhỏ trước khi thi công trên diện rộng để đánh giá độ bám dính và tương thích giữa keo, gạch/đá và bề mặt nền trong điều kiện thực tế tại công trình.
- Không sử dụng sản phẩm trong các điều kiện khắc nghiệt như: nhiệt độ bề mặt và môi trường ngoài khoảng khuyến nghị, bề mặt liên tục rung động mạnh.
- Không trộn chung với các loại phụ gia, chất xúc tác hoặc sản phẩm khác ngoài hướng dẫn, vì có thể làm thay đổi đặc tính kỹ thuật, giảm độ bền và làm mất hiệu lực các cam kết kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Trong mọi trường hợp, hãy tuân thủ chặt chẽ thời gian mở, thời gian chỉnh gạch và thời gian chờ chà ron; không bước lên hoặc đưa công trình vào sử dụng sớm hơn khuyến nghị, để tránh gây bong tróc hoặc nứt vỡ lớp gạch/đá.

LƯU Ý

- Các thông số kỹ thuật trong tài liệu này được xác lập dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế tại công trình có thể thay đổi tùy thuộc nhiệt độ, độ ẩm, loại vật liệu đi kèm, phương pháp thi công và tay nghề của thợ.
- BUMATECH không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh do việc sử dụng sản phẩm sai mục đích, thi công không đúng hướng dẫn, hoặc kết hợp với những vật liệu, hệ thống không tương thích mà không có xác nhận kỹ thuật trước đó bằng văn bản.
- Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo tính phù hợp với mục đích sử dụng thực tế. Chúng tôi khuyến khích khách hàng liên hệ với đội ngũ kỹ thuật để nhận được tư vấn cụ thể trước khi thi công nhằm đạt hiệu quả tối ưu.
- BUMATECH bảo lưu quyền điều chỉnh, cập nhật thông tin kỹ thuật của sản phẩm mà không cần thông báo trước; người dùng nên kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật trước mỗi dự án để đảm bảo sử dụng thông tin cập nhật.

THÔNG TIN LIÊN QUAN



CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh
Văn phòng: 91 Hoàng Bát Đạt, Phường Tân Sơn, Tp.Hồ Chí Minh
Email: bumagreen@bumatech.com.vn
Website: www.bumatech.vn
Kỹ thuật: 028 3868 3803
Kinh doanh: 0979 793804

