

PENEBAR™ PRIMER

SƠN LÓT TĂNG CƯỜNG BÁM DÍNH CHO BĂNG CẢN NƯỚC

MÔ TẢ

PENEBAR™ PRIMER là lớp sơn lót giúp tăng cường khả năng bám dính giữa băng cản nước định hình PENEBAR™ SW với bề mặt bê tông, đồng thời hỗ trợ quá trình lắp đặt sản phẩm nhanh chóng và chắc chắn hơn.

ỨNG DỤNG

Bê Tông
Kim Loại
PVC

ƯU ĐIỂM

- Dễ dàng thi công trực tiếp tại công trường.
- Sử dụng được trên nhiều loại bề mặt khác nhau.
- Phù hợp cho bề mặt nằm ngang, thẳng đứng và phía trên cao.
- Có thể thi công trên bê tông non tuổi hoặc bề mặt còn ẩm.

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ

Màu sắc:
Màu cam sáng

Hàm lượng chất rắn:
Tối thiểu 30%

Dung môi:
Nước

Thời gian khô tại 25°C (77°F):
10 phút

Thời gian khô tại 4°C (40°F):
60 phút

Định mức bao phủ:
3,8 lít (1 gallon) phủ được 240 m (787 ft)
0,47 lít (1 pint) phủ được 30 m (98 ft)

Định mức phủ thực tế của PENEBAR™ PRIMER phụ thuộc vào độ rỗng và khả năng thấm hút của bề mặt nền.

Nhiệt độ thi công tối thiểu:
4°C (40°F)
Bề mặt khi khô:
Dính

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt:

Cần thận loại bỏ sạch bụi bẩn và các mảnh vụn. Đảm bảo bề mặt cần thi công PENEBAR™ PRIMER không còn dính bất kỳ loại chất bảo dưỡng, dầu hay mỡ nào.

Thi công lớp sơn lót:

Sử dụng quét PENEBAR™ PRIMER thành một phạm vi có chiều rộng tối thiểu 50 mm trên toàn bộ vị trí chiều dài sẽ được gắn vào PENEBAR™ SW.

Ở nhiệt độ 25°C, để PENEBAR™ PRIMER khô trong khoảng 10–15 phút. Khi môi trường nhiệt độ thấp hơn, cần kéo dài thời gian chờ đợi.

Trong khi lớp PENEBAR™ PRIMER vẫn còn tốc độ Gmai, hãy đặt PENEBAR™ SW lên vị trí quét sơn lót và ấn chặt toàn bộ chiều dài băng xuống bề mặt.

Đối với mặt đứng hoặc vị trí phía trên cao, cần phải giữ sản phẩm chắc chắn trong ít nhất 10 giây.

PENEBAR™ SW phải được lắp khi PENEBAR™ PRIMER vẫn còn tốc độ Gmai và không quá 3 giờ kể từ khi lớp sơn lót khô.

Nếu PENEBAR™ SW không được lắp trong vòng 3 giờ, phải quét bổ sung một lớp PENEBAR™ PRIMER mới trước khi tiếp tục thi công.

VỆ SINH DỤNG CỤ

Rửa sạch toàn bộ dụng cụ bằng xà phòng và nước ngay sau khi sử dụng.

ĐÓNG GÓI

Thùng 3,8 lít.
Hộp 16 oz, tương đương khoảng 0,47 lít.

LƯU TRỮ/ HẠN SỬ DỤNG

Khi được bảo quản ở nơi khô ráo, kín đáo, không đặt trực tiếp trên mặt đất và ở nhiệt độ tối thiểu là 7°C (45°F) trong các thùng chứa còn nguyên vẹn, chưa mở nắp, thời hạn sử dụng là 12 tháng. KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM BỊ ĐÔNG LẠNH.

CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG

- C Vui lòng tham khảo ý kiến Bộ phận Kỹ thuật của Penetron về các ứng dụng khác của PENEBAR™ PRIMER.
- C PENEBAR™ PRIMER phải được thi công bằng chổi lên bề mặt nền trước khi lắp đặt băng cản nước định hình PENEBAR™ SW. Chỉ lắp đặt PENEBAR™ SW khi lớp sơn lót vẫn còn độ dính. Nếu lớp sơn lót đã để quá thời gian cho phép, phải quét bổ sung một lớp mới.

THÔNG TIN AN TOÀN

Tham khảo Phiếu an toàn hóa chất (SDS) để biết thêm thông tin về biện pháp sử dụng, bảo quản và xử lý sản phẩm an toàn. ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

WARRANTY: PENETRON INTERNATIONAL, LTD. warrants that the products manufactured by it shall be free from material defects and will conform to formulation standards and contain all components in their proper proportion. Should any of the products be proven defective, the liability to PENETRON INTERNATIONAL, LTD. shall be limited to replacement of the material proven to be defective, and PENETRON INTERNATIONAL, LTD shall in no case be liable otherwise or for incidental or consequential damages. PENETRON INTERNATIONAL, LTD. MAKES NO WARRANTY AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED. User shall determine the suitability of the product for its intended use and assume all risks and liability in connection therewith.