HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Trộn bao nhiêu nước?

5,50 - 6,00 lít cho bao 25kg. Đổ keo từ từ vào nước trong lúc khuấy bằng máy tốc độ chậm 300 - 600 vòng/phút, chờ 5 phút rồi khuấy lại là dùng được.

Dán được gạch cỡ nào?

Trong nhà lát sàn 80×80cm, ốp tường cao đến 3m dùng gạch 40×80cm. Khổ lớn hơn hoặc thi công ngoài trời phải trộn thêm **BuMaLATEX** pha loãng.

Làm sao nâng lên loại C2?

Thay nước trộn bằng **BuMaLATEX** pha loãng. Khi đó bám dính sau lão hoá nhiệt đạt ≥ 1,5 và sau chu kỳ đóng - tan băng đạt ≥ 1,2MPa; bám dính 28 ngày lên ≥ 2,0MPa.

Bao lâu chà ron được?

Tường sau 6 giờ, sàn sau 24 giờ. Cho phép lưu thông sau 24 giờ và sẵn sàng đưa vào sử dụng sau 7 ngày.

Một bao dán được bao nhiêu?

Định mức khoảng 1,40kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày lớp keo. Chiều dày khuyến nghị 2 - 15mm, tuỳ độ phẳng của nền.

Chỗ nào không nên dùng?

Bể bơi, bể nước sinh hoạt, tường cao trên 6m, tấm cemboard và nền rung động mạnh — các vị trí này cần tư vấn kỹ thuật bằng văn bản của BUMATECH.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER · VGBC STANDARD MEMBER

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

ĐỊNH MỨC NHANH — BAO 25kg

lớp 1mm	lớp 2mm	lớp 3mm	lớp 5mm
17,8m²	8,9m²	5,9m²	3,5m²

Tính theo 1,40kg/m² cho mỗi 1mm chiều dày, đã làm tròn xuống
Chiều dày khuyến nghị 2 - 15mm

In compliance with EUROPEAN standard EN 12004:2017 ZA · C2 — Cementitious adhesive for ceramic tiles

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
EN 12004 loại ZA khi trộn nước · lên loại C2 khi trộn **BuMaLATEX** pha loãng

Hotline 0979 793 804 · BUMATECH.VN

BUMA-TA · KEO DÁN GẠCH

KEO DÁN GẠCH GỐC XI MĂNG

BuMaGREEN

Keo dán gạch trong nhà đa dụng — trộn nước là dùng, bám chắc gạch ceramic, porcelain và đá tự nhiên.

- EN 12004-1 · PHÂN LOẠI ZA
- KHÔNG CHỨA VOC
- NÂNG C2 VỚI BuMaLATEX

In compliance with EUROPEAN standard EN 12004:2017 ZA — Cementitious adhesive for ceramic tiles



0g/l
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (USEPA Method 24)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN BuMaGREEN?

Dán gạch trong nhà không cần loại keo đắt nhất — cần loại đủ chuẩn, dễ trộn và ổn định. **BuMaGREEN** làm đúng việc đó, và nâng cấp được khi công trình đòi hỏi cao hơn.

KHÔNG CHỨA VOC

0g/l theo USEPA Method 24 — không mùi hắc, dùng được trong không gian kín đang hoàn thiện

MỘT SẢN PHẨM, HAI CẤP

Trộn nước là phân loại ZA; trộn **BuMaLATEX** pha loãng lên chuẩn C2 mà không đổi sản phẩm

5 PHÚT CHỈNH GẠCH

Thời gian mở rộng rãi, thợ đủ thời gian căn mạch và cân bằng mặt gạch

02 TIÊU CHUẨN & KẾT QUẢ THỬ

EN 12004-1:2017 · TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017 · USEPA Method 24

Chỉ tiêu đánh giá	Yêu cầu	BuMaGREEN	+ BuMaLATEX
Bám dính sau 28 ngày	≥ 0,5MPa	**≥ 0,8MPa**	**≥ 2,0MPa**
Bám dính sau ngâm nước	≥ 0,5MPa	**≥ 0,8MPa**	**≥ 1,5MPa**
Bám dính sau lão hoá nhiệt	–	–	**≥ 1,5MPa**
Bám dính sau chu kỳ đóng - tan băng	–	–	**≥ 1,2MPa**
Bám dính tại thời gian mở	≥ 0,5MPa	**10 phút: Đạt**	**20 phút: Đạt**
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (VOC)	≤ 65g/l	**0g/l**	**0g/l**

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

25 kg mỗi bao	**5,50 - 6,00** lít nước mỗi bao	**1,40** kg/m² cho 1mm dày
2 - 15 mm dày khuyến nghị	**05** phút chỉnh gạch	**02** giờ sử dụng sau trộn ở 35°C

Màu xám · Nhiệt độ bề mặt thi công 5 - 35°C · Chà ron: Tường sau 6 giờ, sàn sau 24 giờ · Lưu thông sau 24 giờ · Sẵn sàng sử dụng sau 07 ngày · Hạn sử dụng 12 tháng khi bao chưa mở.

04 KHU VỰC & KÍCH THƯỚC GẠCH

Khu vực sử dụng	Trong nhà	Ngoài trời có mái che	Ngoài trời không mái che
Lát sàn	80×80 90×180*	80×80 90×180*	80×80*
Ốp tường (cao tối đa 3m)	40×80	30×60	60×120*
Ốp tường (cao tối đa 6m)	30×60 90×90*	80×80*	40×80*
Ốp tường (cao hơn 6m)	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT		
Gạch chống gạch	60×60* & **	LIÊN HỆ BỘ PHẬN KỸ THUẬT	
Bể bơi	40×80* & **		
Bể nước sinh hoạt	80×80* & **		
Tấm cemboard	–		
Bề mặt chống thấm gốc xi măng / acrylic / PU	40×40*	40×40*	40×40*

*Đơn vị cm × cm · * Khi trộn với **BuMaLATEX** pha loãng với nước · ** Chỉ dùng cho gạch, đá có độ hút nước > 3% · Dấu «–»: TDS chưa công bố, liên hệ bộ phận kỹ thuật · Khối lượng gạch tối đa 60kg/m², nên bả thêm lớp keo mặt sau gạch, đá để đạt bám dính tốt nhất.*

Lưu ý vàng: Kiểm tra một diện tích nhỏ trước khi thi công diện rộng · Không trộn thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn · Cột kín bao sau khi dùng để tránh hút ẩm

⚠ Bước 6 và bước 12 là khuyến nghị thi công, không bắt buộc theo TDS.

05 THI CÔNG 12 BƯỚC


1 Kiểm tra nền


2 Đong nước đúng tỉ lệ


3 Đổ keo vào nước


4 Trộn máy tốc độ chậm


5 Chờ 5 phút, khuấy lại


6 Xịt ẩm nền ⚠


7 Miết lớp keo mỏng


8 Kéo máng răng cưa


9 Bả keo lưng gạch


10 Đặt gạch, rung đều


11 Cài đai nêm, bấm kềm


12 Lau keo thừa ⚠