

# Neomax® Primer P11

Lớp lót gốc polyurethane  
1 thành phần



## MÔ TẢ

**Neomax® Primer P11** là lớp lót gốc polyurethane, một thành phần, độ nhớt thấp, sử dụng làm lớp lót cho các lớp phủ gốc polyurea, polyurethane hoặc các loại keo trám khe; Sản phẩm được thiết kế đặc biệt, có tác dụng làm tăng cường khả năng bám dính của các hệ lớp phủ với bề mặt nền.

## ỨNG DỤNG

Sử dụng làm lớp lót cho bề mặt nền trước khi thi công các lớp phủ gốc polyurea, polyurethane, hoặc các loại keo trám khe gốc MS-polymer, keo trám khe gốc polyurethane...

## ƯU ĐIỂM

- Một thành phần, dễ dàng thi công;
- Khả năng bám dính rất tốt hầu hết với các loại nền;
- Độ cứng rất cao sau đã khi khô hoàn toàn;
- Độ nhớt thấp;
- Thời gian khô nhanh;
- Khả năng thẩm thấu vào bề mặt nền tốt.

## ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

| TRẠNG THÁI | MÀU SẮC              | ĐÓNG GÓI                             |
|------------|----------------------|--------------------------------------|
| Dạng lỏng  | Vàng nhạt trong suốt | 1.5 Kg/hộp<br>05 Kg/hộp<br>18 Kg/hộp |

## BẢO QUẢN VÀ HẠN SỬ DỤNG

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời;
- Sản phẩm dễ bắt lửa nên cần bảo quản tránh xa các nguồn nhiệt và nguồn gây cháy;
- Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

## ĐỊNH MỨC THI CÔNG

- $0.15 \div 0.3 \text{ kg/m}^2$  / lớp;
- Có thể thi công 2 lớp nếu cần thiết.



## ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| CHỈ TIÊU KỸ THUẬT                      | GIÁ TRỊ   | PP THỬ     |
|----------------------------------------|-----------|------------|
| Thời gian cho phép thi công            | ≤ 60 phút | -          |
| Thời gian khô hoàn toàn                | ≤ 2 giờ   | -          |
| Cường độ bám dính trên nền bê tông M30 | ≥ 3.0 MPa | ASTM D7234 |

### Ghi chú:

- Các chỉ tiêu kỹ thuật được thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, nhiệt độ môi trường 25°C, độ ẩm không khí 50%;
- Các mẫu thí nghiệm được gia công ở 7 ngày tuổi.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền trước khi thi công cần đảm bảo đặc chắc, sạch sẽ và khô tuyệt đối. Các loại tạp chất, thành phần dễ bong tróc, các vị trí bề mặt gồ ghề hoặc bị nhiễm dầu mỡ cần được loại bỏ bằng các dụng cụ và thiết bị chuyên dụng như máy đục, máy mài,...;
- Bề mặt nền nên được chuẩn bị bằng phẳng nhất có thể. Các vị trí bề mặt bị khuyết tật, rỗ rỗng cần được trám vá, sửa chữa bằng các loại vữa sửa chữa chuyên dụng như: **Neomax® Mortar C40**, **Neomax® Mortar C50** hoặc vữa Xi măng - Cát có trộn phụ gia chống thấm **Neomax® Latex ECO**;
- Đối với nền gạch men, yêu cầu phải dùng máy mài để loại bỏ hoàn toàn lớp men gạch;
- Vệ sinh sạch sẽ bụi bẩn bằng chổi quét, máy hút bụi... Tuyệt đối không được dùng nước để làm sạch, độ ẩm bề mặt nền cho phép thi công không quá 8%.

## THI CÔNG

- Lớp **Neomax® Primer P11** chỉ được thi công khi bề mặt nền đạt điều kiện về độ ẩm cho phép, độ bằng phẳng và đặc chắc;
- Thi công bằng chổi quét, con lăn hoặc máy phun chuyên dụng;
- Thi công **Neomax® Primer P11** bằng con lăn hoặc chổi quét;
- Thi công 1 lớp **Neomax® Primer P11** với định mức từ 0.15 ÷ 0.3 kg/m<sup>2</sup>;
- Có thể thi công nhiều hơn 1 lớp đối với nền có cường độ yếu hoặc có độ thấm hút cao. Để lớp trước khô hoàn toàn mới thi công các lớp kế tiếp;
- Tiến hành thi công các lớp phủ khác sau khi lớp lót **Neomax® Primer P11** đã khô hoàn toàn, thông thường sau khoảng từ 1 ÷ 2 giờ kể từ thời điểm thi công xong.

## LƯU Ý

- Thi công hết sản phẩm trong vòng 60 phút kể từ khi mở nắp;
- Nên thi công khi điều kiện thời tiết khô ráo, thuận lợi, tránh trời mưa hoặc khi thời tiết xấu.

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng dung môi như: xylene, toluene,...
- Không được đổ bỏ sản phẩm vào cống, nước hoặc đất mà phải hủy bỏ theo đúng quy định;
- Sản phẩm dễ bắt lửa nên cần bảo quản tránh xa các nguồn nhiệt và nguồn gây cháy;
- Mang kính, giày, găng tay và quần áo bảo hộ trong khi thi công sản phẩm;
- Nếu sản phẩm bắn vào mắt, cần rửa mắt ngay bằng nước sạch nhiều lần và đến cơ sở y tế một cách nhanh nhất;
- Để tìm hiểu thêm các thông tin và các khuyến cáo về an toàn khi sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm, người sử dụng nên tham khảo tài liệu kỹ thuật an toàn mới nhất của sản phẩm trình bày về tính cơ lý, tính sinh thái, tính độc hại và các chỉ tiêu an toàn khác.

Những thông tin kỹ thuật và các hướng dẫn liên quan đến quy trình thi công và sử dụng các sản phẩm được công bố trong Tài liệu này dựa trên cơ sở khoa học, quá trình nghiên cứu và kinh nghiệm của chúng tôi.

Trong thực tế ứng dụng, người sử dụng cần xem xét, kiểm tra và đánh giá mức độ thích hợp của các sản phẩm trong từng trường hợp cụ thể hoặc có thể nhờ sự hỗ trợ, tư vấn trực tiếp từ bộ phận kỹ thuật của Neomax thông qua số điện thoại Hotline hoặc địa chỉ email: [info@neomax.vn](mailto:info@neomax.vn).

Người sử dụng luôn luôn phải tham khảo Tài liệu kỹ thuật mới nhất về sản phẩm được công bố trên website [neomax.vn](http://neomax.vn).

### CÔNG TY CỔ PHẦN NEOMAX VIỆT NAM

Trụ sở: 05-NV07, LIDECO, Hoài Đức, TP Hà Nội

SX tại: Cụm Công nghiệp Thạch Khôi,  
Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng

Hotline: 0938 065 888

