HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Pha với nước theo tỉ lệ nào?

Ba công dụng ba tỉ lệ, tính theo **kg**. Lớp kết nối **1 : 1 : 4** (**BuMaLATEX** : nước : ximăng). Vữa kháng nước 10kg latex + 30 lít nước + 50kg ximăng + 06 xô cát 18L. Bảng đầy đủ ở mục 02 mặt trong.

Đổ thẳng vào bao vữa được không?

Không. **BuMaLATEX** là **phụ gia** — luôn pha loãng với nước trước, khuấy thành dung dịch đồng nhất, rồi mới trộn dung dịch đó vào vữa hoặc keo.

Trộn được với keo dán gạch nào?

Keo dán gạch **BuMaGREEN** — 1,5kg **BuMaLATEX** pha 4,5kg nước cho mỗi bao 25kg, dùng khi dán gạch đá ngoài trời hoặc khu vực bể nước, bể bơi.

Trộn xong dùng trong bao lâu?

Lớp kết nối **30 phút** · vữa latex **45 - 60 phút** · keo dán gạch **45 phút**. Quá thời gian thì bỏ, không thêm nước trộn lại.

Dùng ngoài trời, chỗ ngập nước được không?

Được. Vữa ximăng trộn dung dịch **BuMaLATEX** dùng cho khu vực trong nhà, ngoài trời, và làm lớp cán, tô ở **những khu vực ngập trong nước**.

Bảo quản và hạn dùng?

24 tháng khi can chưa mở, để nơi khô mát có bóng râm. Đậy kín bao bì sau khi dùng, tránh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và đông lạnh.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

SINGAPORE GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

VGBC STANDARD MEMBER

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

VOC 0g/l
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi đo theo USEPA Method 24 — yêu cầu ≤ 65g/l, kết quả 0g/l. Sản phẩm đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.

TIÊU CHUẨN THỬ NGHIỆM
Lớp kết nối — ASTM C1059/C1059M-21
Khi trộn keo **BuMaGREEN** — TCVN 7899-2:2008 / EN 12004-2:2017

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

PHỤ GIA LATEX ĐA DỤNG

BuMaLATEX

Nhũ tương butadiene styrene cải tiến — pha loãng với nước tại công trường rồi trộn vào vữa ximăng hoặc keo dán gạch, cho lớp vữa **bám chắc và kháng nước**.

ASTM C1059/C1059M-21

DÙNG CÙNG BuMaGREEN

VOC 0g/l

CÔNG DỤNG
3
Kết nối · Vữa · Dán gạch



≥ 2,8
MPa bám dính khi chịu cắt (ASTM C1059)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN BuMaLATEX?

Vữa ximăng thường bám kém trên nền bêtông đã đông cứng và hút nước. **BuMaLATEX** pha vào nước trộn biến vữa thường thành **vữa bám chắc, kháng nước** — không đổi cách thi công, không cần thiết bị riêng.

BÁM DÍNH ≥ 2,8MPa

Cường độ bám dính khi chịu cắt, thử theo ASTM C1059 — lớp vữa mới bám chắc vào nền bêtông cũ

BÁM DÍNH ≥ 2,0MPa

Khi trộn keo dán gạch **BuMaGREEN**, sau 28 ngày — gấp đôi yêu cầu 1,0MPa của TCVN 7899-2 / EN 12004-2

VOC 0g/l

Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi đo theo USEPA Method 24, yêu cầu ≤ 65g/l — an toàn cho không gian kín

02 TIÊU CHUẨN & TỈ LỆ PHA TRỘN

ASTM C1059/C1059M-21 · TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017 · USEPA Method 24

Thành phần	Lớp kết nối	Vữa kháng nước	Keo dán gạch
BuMaLATEX	1kg	10kg	1,5kg
Nước	1kg	30 lít	4,5kg
Ximăng	4kg	50kg	–
Cát	–	06 xô 18L	–
Keo BuMaGREEN	–	–	25kg

*Khi trộn với **BuMaGREEN** (TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017), yêu cầu ≥ 1,0MPa: Bám dính 28 ngày ≥ **2,0** · sau ngâm nước ≥ **1,5** · sau lão hoá nhiệt ≥ **1,5** · sau chu kỳ đóng - tan băng ≥ **1,2MPa** · thời gian mở 20 phút Đạt (yêu cầu ≥ 0,5) · VOC 0g/l.*

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1,01 tỉ trọng ± 0,01	**05 - 20** kg mỗi can	**4** m² mỗi kg · lớp kết nối
30 - 60 phút sử dụng sau trộn	**24** tháng hạn dùng	**0** g/l VOC · USEPA 24

Định mức: Lớp kết nối 1kg cho 4m² · vữa latex 1,5kg cho mỗi 15mm chiều dày · keo dán gạch 1,5kg cho mỗi bao 25kg. Màu trắng đục. Luôn pha loãng với nước thành dung dịch đồng nhất trước khi trộn vào vữa hoặc keo.

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- Lớp kết nối giữa vữa và nền bêtông — trộn với ximăng
- Vữa kháng nước — trộn với vữa ximăng cát
- Vữa xây tô, vữa dặm vá sửa chữa có khả năng kháng nước
- Tăng cường keo **BuMaGREEN** khi dán gạch, đá ngoài trời, bể nước, bể bơi



HỆ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ: BuMaLATEX + keo dán gạch **BuMaGREEN** — dán gạch, đá ngoài trời, bể nước và bể bơi. Cùng một nhà máy.

05 THI CÔNG THEO 3 CÔNG DỤNG

LỚP KẾT NỐI tường bê tông



1. Làm sạch, tạo ẩm



2. Pha latex 1 : 1



3. Trộn hồ dầu



4. Quét hồ dầu



5. Tô vữa khi hồ ướt

VỮA CHỐNG NỨT tường gạch block



1. Làm sạch, tạo ẩm



2. Pha latex với nước



3. Trộn xi măng, cát



4. Tô, gạt phẳng



5. Phun ẩm bảo dưỡng

DÁN GẠCH bể bơi



1. Làm sạch, tạo ẩm



2. Pha latex với nước



3. Trộn keo BuMaGREEN



4. Kéo máng răng cưa



5. Đặt gạch, gõ đều

Lưu ý vàng: Pha đúng tỉ lệ cho từng công dụng · Trộn đều thành dung dịch trước khi cho vào vữa · Dùng hết trong thời gian thi công, không thêm nước trộn lại