

BuMaLATEX

PHỤ GIA LATEX ĐA DỤNG
CHO KEO DÁN GẠCH, VỮA GỐC XI MĂNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BuMaLATEX là phụ gia loại nhũ tương butadiene styrene cải tiến, có thể pha loãng với nước tại công trường, sau đó trộn với vữa trộn sẵn hoặc vữa xi măng Portland/cát tại công trường để tạo thành vữa cán, tô; vữa chống thấm; vữa dán gạch hoặc dùng sửa chữa bê tông bị hư hỏng. Vữa xi măng Portland trộn với dung dịch BuMaLATEX có đặc tính cơ lý vượt trội và có thể sử dụng cho khu vực trong nhà, ngoài trời hoặc như là lớp vữa cán, tô ở những khu vực ngập trong nước. Sản phẩm đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.







ẢNH MINH HOẠ Pha BuMaLATEX làm lớp kết nối trước khi tô vữa lên tường bê tông



ẢNH MINH HOẠ Tường bê tông đã tô vữa kháng nước có phụ gia latex

CÔNG DỤNG

- Trộn với xi măng làm lớp kết nối giữa vữa trên nền bê tông
- Trộn với vữa xi măng cát tạo thành vữa kháng nước
- Trộn với vữa xi măng cát làm vữa xây tô, vữa dặm vá sửa chữa có khả năng kháng nước
- Trộn với keo dán gạch BuMaGREEN để tăng cường chất lượng keo khi dán gạch, đá ngoài trời hoặc khu vực bể nước, bể bơi

TỈ LỆ PHA TRỘN

Thành phần	Lớp kết nối	Vữa kháng nước	Keo dán gạch
BuMaLATEX	1kg	10kg	1,5kg
Nước	1kg	30 lít	4,5kg
Xi măng	4kg	50kg	–
Cát	–	06 xô 18L	–
Keo dán gạch BuMaGREEN	–	–	25kg

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI LÀM LỚP KẾT NỐI VÀ VỮA KHÁNG NƯỚC

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Yêu cầu	Kết quả
Cường độ bám dính khi chịu cắt	ASTM C1059/C1059M-21	≥ 2,8MPa	Đạt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KHI TRỘN VỚI SẢN PHẨM BUMAGREEN

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Yêu cầu	Kết quả
Cường độ bám dính ở điều kiện tiêu chuẩn sau 28 ngày	TCVN 7899-2:2008 EN 12004-2:2017	≥ 1,0MPa	≥ 2,0MPa
Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước			≥ 1,5MPa
Cường độ bám dính sau khi lão hoá nhiệt			≥ 1,5MPa
Cường độ bám dính sau các chu kỳ đóng - tan băng			≥ 1,2MPa
Cường độ bám dính tại thời gian mở 20 phút		≥ 0,5MPa	Đạt
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi	USEPA Method 24	≤ 65g/l	0g/l

Kết quả và đề xuất dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; kết quả thực tế có thể thay đổi tuỳ phương pháp và điều kiện thi công cụ thể

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	05kg/can và 20kg/can
MÀU SẮC	Trắng đục
TỈ TRỌNG	1,01 ± 0,01
ĐỊNH MỨC	Lớp kết nối: 1kg / 4m² Vữa latex: 1,5kg / 15mm vữa Keo dán gạch: 1,5kg / bao 25kg
THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU TRỘN	Lớp kết nối: 30 phút Vữa latex: 45 - 60 phút Keo dán gạch: 45 phút
HẠN SỬ DỤNG	24 tháng khi bao bì chưa mở
ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô mát, có bóng râm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** nhũ tương polymer gốc nước (latex butadiene), có thể gây kích ứng nhẹ đến trung bình khi tiếp xúc kéo dài; người cơ địa nhạy cảm có thể dị ứng da; vào mắt gây cay, đỏ tạm thời
- **Văng vào mắt:** rửa ngay bằng nước sạch chảy nhẹ ít nhất 10 - 15 phút, không dụi mắt; kích ứng kéo dài thì đến cơ sở y tế
- **Bảo hộ:** Găng tay khi pha trộn và thi công · Kính bảo hộ khi có nguy cơ văng bắn · Quần áo bảo hộ phù hợp
- **Môi trường thi công:** khu vực thông thoáng, tránh hít hơi hoặc sương mù khi phun; không thi công trong không gian kín không thông gió; tránh rơi vãi gây trơn trượt
- **Lưu trữ:** đậy kín bao bì, nơi khô ráo, tránh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và đông lạnh; không xả sản phẩm dư xuống cống, thu gom và xử lý theo quy định môi trường
- Tra cứu **Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS)** mới nhất tại website chính thức BUMATECH hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Luôn thi công thử trên diện tích nhỏ trước khi áp dụng đại trà để đánh giá độ bám dính, khả năng tương thích và điều kiện thi công thực tế của hệ vật liệu
- Không sử dụng ngoài phạm vi khuyến nghị: nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao, bề mặt rung động mạnh, khu vực ngập nước liên tục — nếu chưa có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể
- Không trộn với phụ gia, xi măng, cát hoặc vật liệu khác ngoài hướng dẫn của nhà sản xuất — có thể gây tách lớp, giảm bám dính và ảnh hưởng tính năng chống thấm của hệ
- Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian thi công, thời gian mở, thời gian chờ và điều kiện bảo dưỡng; tránh tác động cơ học sớm khi vật liệu chưa đạt cường độ
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận bằng văn bản; bảo lưu quyền cập nhật thông tin kỹ thuật không cần báo trước. Kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website trước mỗi dự án

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT
BROCHURE CHỐNG THẤM
HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH

