

BuMaPRIMER

LỚP LÓT GỐC NHỰA TỔNG HỢP
GỐC NƯỚC · CHO HỆ VỮA TỰ SAN PHẲNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BuMaPRIMER là dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp, dùng xử lý bề mặt thạch cao, vữa và bê tông, giúp tăng cường độ bám dính của lớp vữa tự san phẳng, vữa dán gạch và vữa tô vào lớp nền. Sản phẩm đạt chứng nhận không chứa chất hữu cơ bay hơi.

LOW VOC

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	05kg/can và 20kg/can
MÀU SẮC	Trắng sữa
HÀM LƯỢNG RẮN	14 ± 1%
ĐỘ PH	8,0 - 10,0
ĐỊNH MỨC	0,1 - 0,2kg/m², tuỳ tính chất bề mặt
SỐ LỚP	1 lớp; nền hút nước mạnh 2 - 3 lớp
THỜI GIAN CHỜ KHÔ	20 - 30 phút
NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT THI CÔNG	8 - 32°C
PHẠM VI	Chỉ dùng trong nhà
HẠN SỬ DỤNG	12 tháng khi bao bì chưa mở
ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô ráo, thoáng mát



ẢNH MINH HOẠ Lăn lớp lót BuMaPRIMER trước khi đổ vữa tự san



ẢNH MINH HOẠ Nền đã lót, giảm hút nước và cố định bụi mịn

CÔNG DỤNG

- Tăng cường độ bám dính giữa lớp nền và vữa tự san phẳng, vữa dán gạch, vữa tô
- Liên kết và cố định bụi mịn còn lại trên bề mặt nền
- Giảm lỗ mọt, hạn chế bọt khí nổi lên lớp vữa tự san phẳng
- Giảm độ hút nước của nền, giúp vữa giữ đủ nước để đóng rắn đúng cách
- **Chỉ sử dụng cho khu vực trong nhà**

BỀ MẶT PHÙ HỢP

- Bê tông
- Tấm cemboard, tấm thạch cao
- Bề mặt gốc xi măng

YÊU CẦU NỀN

- **Bê tông:** cứng chắc, sạch bụi bẩn, dầu mỡ, ba vớ, tạp chất, hợp chất bảo dưỡng hoặc dầu bôi khuôn; tạo nhám cơ học đạt CSP 2 - 3 theo ICRI 310.2R-2013; cường độ bám dính nền tối thiểu 0,5MPa theo ASTM C1583/C1583M-25
- **Vữa cán:** cứng chắc, sạch, cường độ bám dính tối thiểu 0,5MPa theo ASTM C1583/C1583M-25
- **Vết nứt:** bơm sửa bằng sản phẩm epoxy BUMA-SP Bond 81 trước khi thi công
- **Nền hút nước mạnh:** quét, phun hoặc lăn BuMaPRIMER 2 - 3 lần

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả
Hàm lượng rắn	–	14 ± 1%
Độ pH	–	8,0 - 10,0
Màu sắc	–	Trắng sữa
Thời gian chờ khô	–	20 - 30 phút, tuỳ điều kiện công trường

Kết quả và đề xuất dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; kết quả thực tế có thể thay đổi tuỳ phương pháp và điều kiện thi công cụ thể

THI CÔNG

- Lắc kỹ trước khi sử dụng
- Đổ lớp lót trực tiếp ra sàn rồi lăn đều bằng rulô cán dài; dùng cọ bản dặm góc và chân tường nơi rulô không lăn tới
- Bảo đảm không để bọt khí và không có khu vực quét quá dày, đọng vũng
- Bề mặt hút nước mạnh: thi công 2 - 3 lần
- Chờ lớp lót khô (20 - 30 phút tuỳ điều kiện công trường) mới thi công lớp vữa

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** BuMaPRIMER là dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp; hạn chế tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với da, mắt; dính da rửa bằng nước và xà phòng; không đưa tay dính sản phẩm lên mắt, mặt, miệng
- **Văng vào mắt:** rửa ngay dưới vòi nước sạch chảy liên tục 10 - 15 phút, không dụi mắt; khó chịu kéo dài thì đến cơ sở y tế
- **Bảo hộ:** Găng tay khi lăn, quét hoặc phun · Thiết bị bảo vệ mặt và mắt khi có nguy cơ văng bắn · Quần áo bảo hộ phù hợp
- **An toàn khi phun:** tránh hít hơi sương khi thi công bằng máy phun; khu vực thông thoáng; không hướng đầu phun về phía người
- **Bảo quản:** đậy kín can sau khi dùng, để nơi khô ráo; tránh nhiệt độ cao kéo dài làm giảm hạn sử dụng; để xa tầm tay trẻ em
- Tra cứu **Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS)** mới nhất tại website chính thức BUMATECH hoặc liên hệ bộ phận kỹ thuật

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Chỉ sử dụng cho khu vực trong nhà
- Không thi công khi nhiệt độ bề mặt dưới 8°C hoặc trên 32°C, hoặc khi nhiệt độ không khí có khả năng xuống dưới 10°C trong suốt quá trình thi công
- Để xa tầm tay trẻ em; đậy kín can sau khi sử dụng
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận bằng văn bản; bảo lưu quyền cập nhật thông tin kỹ thuật không cần báo trước. Kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website trước mỗi dự án

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT THÔNG TIN BuMaPRIMER - VN

BROCHURE VỮA TỰ SAN

HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH

