KEO CHÀ RON MỊN · DÙNG TRONG NHÀ · KHU VỰC KHÔ RÁO

CeRaCOLOR

Đường ron chiếm chưa tới 5% diện tích sàn nhưng quyết định phần lớn cảm nhận về độ hoàn thiện. **CeRaCOLOR** dùng xi măng trắng tinh tuyển và cốt liệu siêu mịn cho bề mặt ron mịn đặc, đồng nhất màu.

EN 13888-1:2022 · LOẠI CG1 | 0g/l VOC | 20 MÀU



330 - 380
ml nước cho mỗi kg keo
đong đúng lượng nước, không ước lượng

30 phút
thời gian sử dụng sau trộn
ở 35°C

1 - 6mm
độ rộng ron
đưa vào sử dụng sau 24 giờ

ĐỊNH MỨC — TÍNH THEO CỠ GẠCH

- **kg/m² = (A + B) × C × D × 1,5 × K / (A × B)**
- A, B, C: Dài, rộng, dày viên gạch/đá · D: Khe hở giữa các viên · K: Hệ số hao hụt 1,1 - 1,2 · Đơn vị mm

KHU VỰC SỬ DỤNG

- Trong nhà khô ráo: hoàn hảo
- Trong nhà ẩm ướt · Ngoài trời · Bể bơi · Bể nước: hoàn hảo khi trộn với **CeRaCOLOR ADMIX**
- Kháng hoá chất: không phù hợp

Đóng gói	Đưa vào sử dụng sau	Màu sắc	Hạn sử dụng
01 · 20	24	20	24
kg/bao · kg/thùng	giờ	màu · Xem bảng màu	tháng

LÊN CG2WA

Trộn nước là phân loại **CG1**; dùng với **CeRaCOLOR ADMIX** đạt **CG2WA** theo EN 13888-1:2022 — cho khu vực trong nhà ẩm ướt, ngoài trời, bể bơi, bể nước. Thích hợp cho hầu hết các loại gạch, đá tự nhiên, mosaic thuỷ tinh và mosaic đá.

THI CÔNG 8 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Vệ sinh đường ron



2 Hút sạch bụi



3 Đong nước theo tỉ lệ



4 Đổ keo vào nước



5 Trộn đều bằng máy



6 Trét miết chéo qua khe



7 Se mặt 15 - 20 phút



8 Xốp ẩm vệ sinh

ĐƯA VÀO SỬ DỤNG SAU

24 giờ

thời gian sử dụng sau trộn 30 phút ở 35°C

LƯU Ý VÀNG

- Chỉ chà ron khi keo dán gạch đã đóng rắn hoàn toàn
- Đong đúng lượng nước, không ước lượng
- Se mặt 15 - 20 phút rồi mới lau xốp ẩm

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.