PHỤ GIA KẾT NỐI ĐẶC BIỆT · PHỤ GIA CHO VỮA KHÔ, KEO DÁN GẠCH

LATEX SP

Vữa mới đổ lên bê tông cũ gần như không bám. **LATEX SP** xử lý đúng chỗ tiếp giáp đó — và cùng một can còn dùng được cho vữa kháng nước lẫn keo dán gạch ngoài trời.

ASTM C1059/C1059M-21 | 0g/l VOC | BA CÁCH DÙNG, MỘT CAN



1 : 1 : 4

kg LATEX SP : nước : xi măng — LỚP KẾT NỐI

định mức 1kg / 4m² · dùng trong 30 phút sau trộn

10kg

+ 30 lít nước + 50kg xi măng + 06 xô 18L cát — VỮA KHÁNG NƯỚC

định mức 1,5kg / 15mm vữa · dùng trong 45 - 60 phút

1,5kg

+ 4,5kg nước + 1 bao BuMaFIX 25kg — KEO DÁN GẠCH

dùng trong 45 phút sau trộn

KẾT QUẢ THỬ

Bám dính khi chịu cắt · Lớp kết nối, vữa

≥ 8,6MPa

ASTM C1059/C1059M-21

Bám dính sau 28 ngày · Trộn BuMaFIX

≥ 2,5MPa

TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017

Bám dính sau ngâm nước · Trộn BuMaFIX

≥ 1,8MPa

TCVN 7899-2:2008 · EN 12004-2:2017


Đóng gói	Màu sắc	Thời gian mở khi trộn keo	Hạn sử dụng
05 · 20 kg/can	Trắng đục	30 phút: đạt	24 tháng

LÊN C2TE

Pha loãng với nước rồi trộn với keo dán gạch **BuMaFIX** — keo đạt loại **C2TE** theo EN 12004-1:2017. Dùng khi dán gạch, đá ngoài trời hoặc khu vực bể nước, bể bơi, dán gạch trên gạch.

THI CÔNG 10 BƯỚC

CHUẨN TDS v2026.10



1 Chuẩn bị bề mặt



2 Tạo ẩm đều



3 Đong nước



4 Pha dung dịch latex



5 Bổ sung vật liệu



6 Trộn kỹ đồng nhất



7 Lớp kết nối



8 Tô, cán lớp vữa



9 Bảo dưỡng



10 Dùng với keo dán gạch

LỚP KẾT NỐI — DÙNG TRONG

30 phút

sau trộn · Vữa latex 45 - 60 phút · Keo dán gạch 45 phút

LƯU Ý VÀNG

- Mỗi cách dùng một tỉ lệ pha riêng — không dùng lẫn
- Phủ vữa lên lớp kết nối khi lớp này còn ướt
- Dùng hết mẻ trộn trong thời gian sử dụng sau trộn
- Không pha thêm xi măng, cát hay phụ gia ngoài hướng dẫn

ZALO OA

CHI TIẾT

TRỤ SỞ CHÍNH 154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
VĂN PHÒNG 91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
NHÀ MÁY 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

Quét thẻ **CHI TIẾT** để mở trang sản phẩm trên BUMATECH.VN — có sẵn **video hướng dẫn thi công**.