

PRIMER F

LỚP LÓT CHỐNG THẤM SÀN
GỐC NƯỚC, NỀN NHỰA TỔNG HỢP

MÔ TẢ SẢN PHẨM

PRIMER F là dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp, dùng xử lý bề mặt bê tông và vữa gốc xi măng trước khi thi công các hệ chống thấm trên bề mặt ngang ngoài trời. Sản phẩm giúp liên kết bụi mịn, tăng cường bề mặt nền và cải thiện độ bám dính của lớp vật liệu tiếp theo.



ẢNH MINH HOẠ Lăn lớp lót PRIMER F trên sàn mái bê tông



ẢNH MINH HOẠ Sàn mái đã lót PRIMER F, chờ thi công lớp chống thấm



ẢNH MINH HOẠ Cổ ống thoát sàn và chân tường bao đã lót kín

CÔNG DỤNG

- Liên kết và cố định bụi mịn trên bề mặt
- Hạn chế hiện tượng muối hoá
- Hạn chế ố màu lớp chống thấm
- Tăng cường độ bề mặt nền
- Tăng độ bám dính cho lớp vật liệu tiếp theo

VẬT LIỆU TƯƠNG THÍCH

- Chống thấm gốc xi măng: K11F, K11W, FLEX WP 2K, BuMaLASTIC
- Chống thấm gốc acrylic, PU: WALLCOAT, PROOF 668, EnerSAV, SolarSHIELD, PUA 680
- Sản phẩm bột gốc xi măng: Skim 2in1 IN, Skim 2in1 EX

YÊU CẦU KỸ THUẬT NỀN

- Bề mặt phù hợp: bê tông và bề mặt gốc xi măng; nền phải cứng chắc, sạch, không bụi bẩn, dầu mỡ, sơn, hợp chất bảo dưỡng và tạp chất
- Bê tông: tạo nhám cơ học đạt ICRI CSP 2 - 3; cường độ bám dính nền tối thiểu 0,5MPa theo ASTM C1583/C1583M-25; vết nứt bê tông phải được xử lý thích hợp trước khi thi công
- Vữa tô: bảo dưỡng đủ thời gian, khoảng 7 ngày cho mỗi 10mm chiều dày
- Với bề mặt hút nước mạnh, có thể cần thi công PRIMER F nhiều lớp theo hướng dẫn kỹ thuật

THÔNG SỐ NHANH

ĐÓNG GÓI	04kg/thùng và 18kg/thùng	ĐỘ PHỦ QUY ĐỔI	05 - 10m²/kg
MÀU SẮC	Trắng đục	THỜI GIAN CHỜ KHÔ	10 - 30 phút/lớp (tuỳ điều kiện thi công)
TỈ TRỌNG	1,01 ± 0,01	PHƯƠNG PHÁP	Rulô hoặc máy phun
SỐ LỚP	1 - 2 lớp	HẠN SỬ DỤNG	12 tháng khi bao bì chưa mở
ĐỊNH MỨC	0,1 - 0,2kg/m²	ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô mát, có bóng râm

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** PRIMER F là dung dịch gốc nước nền nhựa tổng hợp; hạn chế tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với da, mắt; dính da rửa bằng nước và xà phòng; không đưa tay dính sản phẩm lên mắt, mặt, miệng
- **Văng vào mắt:** rửa ngay dưới vòi nước sạch liên tục 10 - 15 phút, không dụi mắt; khó chịu kéo dài thì đến cơ sở y tế
- **Bảo hộ:** Găng tay khi khuấy, lăn hoặc phun · Kính và thiết bị bảo vệ mặt khi có nguy cơ văng bắn · Quần áo bảo hộ phù hợp
- **An toàn khi phun:** tránh hít hơi sương khi thi công bằng máy phun; khu vực thông thoáng, dùng phương tiện bảo vệ hô hấp khi cần; không hướng đầu phun về phía người
- **Bảo quản:** đậy kín thùng sau khi dùng, nơi khô ráo; tránh nhiệt độ cao kéo dài làm giảm hạn sử dụng; giữ bao bì nguyên vẹn, tránh tạp chất xâm nhập
- Đọc kỹ Tài liệu kỹ thuật và **Phiếu Dữ liệu An toàn Hoá chất (SDS)** mới nhất trước khi sử dụng; cần thêm thông tin liên hệ bộ phận kỹ thuật BUMATECH

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- Luôn lắc hoặc khuấy kỹ trước khi sử dụng để dung dịch đồng nhất; chỉ thi công trên bề mặt bê tông hoặc vữa gốc xi măng cứng chắc, sạch, không bụi, dầu mỡ, sơn, hợp chất bảo dưỡng hoặc tạp chất
- Thi công lớp lót mỏng và đồng đều bằng rulô hoặc máy phun; tránh đọng vũng, tạo bọt khí hoặc khu vực quá dày. Định mức tham khảo 0,1 - 0,2kg/m² (5 - 10m²/kg) tuỳ độ hút nước của bề mặt
- Bề mặt hút nước mạnh có thể cần thêm lớp PRIMER F để đạt độ phủ và khả năng xử lý nền phù hợp; không tự ý pha thêm nước, xi măng, phụ gia hoặc vật liệu khác nếu không có hướng dẫn kỹ thuật của BUMATECH
- Nên thi công thử trên một khu vực nhỏ trước khi áp dụng đại trà để đánh giá độ hút nước, độ phủ và khả năng tương thích với hệ vật liệu tiếp theo
- Thông số trong tài liệu được xác lập từ thử nghiệm phòng thí nghiệm ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận bằng văn bản; bảo lưu quyền cập nhật thông tin kỹ thuật không cần báo trước. Kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website trước mỗi dự án

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở: 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng: 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng: 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT
BROCHURE CHỐNG THẤM
HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH