HỎI NHANH — ĐÁP GỌN

6 câu thợ hay hỏi nhất

Lăn mấy lớp, mỗi lớp bao nhiêu?

Tối thiểu **2 lớp**, lớp sau **vuông góc** lớp trước, và phải **đủ định mức**: **0,3 - 0,6kg/m²** trên lớp sơn cũ; **0,6 - 0,9kg/m²** tường mới. Mỗi lớp **không quá 0,5kg/m²**; chờ 20 - 45 phút, tay chạm không dính mới phủ lớp sau.

Tường đã sơn cũ có lăn được không?

Được, nếu lớp sơn cũ **còn ổn định và không bong tróc**. Chỗ bong phải cạo bỏ, làm sạch và tạo nhám trước.

Có cần lớp lót không?

Có — bước 4 lăn lớp lót tăng bám dính, nhất là khi tường tô còn ẩm. Dùng **PRIMER W**.

Phơi nắng mưa trực tiếp được không?

Được. Sản phẩm có hệ phụ gia **kháng UV và chống lão hoá**, giữ chống thấm ổn định ngoài trời.

Che được vết nứt bao nhiêu?

Khả năng tạo cầu vết nứt **≥ 2,5mm** (thử theo BS EN 14891), giãn dài **100% ± 15%** — che vi nứt. Vết nứt nền rộng hơn **1,0mm** phải xử lý trước khi lăn.

Nền nào dùng được?

Bêtông đúc tại chỗ hoặc thương phẩm · tường tô vữa ximăng cường độ ≥ 10MPa · hệ chống thấm gốc ximăng hoặc bitum còn bám dính tốt · tường đã sơn cũ còn ổn định.

Còn thắc mắc? **Quét QR Zalo OA ở bìa sau** — kỹ sư BUMATECH tư vấn trực tiếp, phản hồi trong giờ làm việc.

BUMATECH

Keo dán gạch • Chống thấm • Vữa khô • Hoá chất xây dựng

BUILD BETTER · LIVE GREENER

THÀNH VIÊN

TRỤ SỞ CHÍNH
154/1/5 Cống Lở, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG
91 Hoàng Bật Đạt, P. Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh

NHÀ MÁY
820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN

FACEBOOK · YOUTUBE · ZALO OA · CHI TIẾT

EN 14891 DMP
Chống thấm dạng lỏng phân tán polymer, thi công trên nền — thử theo BS EN 14891:2017. Kết quả thử trong phòng thí nghiệm, xem bảng mục 02.

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM
Chống thấm dạng lỏng EN 14891 loại DMP

Hotline 0979 793 804 · BUMATECH.VN

BUMA-WP · CHỐNG THẤM

CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI TƯỜNG NGOÀI TRỜI

WALLCOAT

Lớp phủ chống thấm gốc acrylic kháng UV — tạo màng đàn hồi liền mạch không mối nối, che phủ vi nứt và giữ chống thấm ổn định cho tường ngoài.

EN 14891 DMP

GIÃN DÀI 100%

CẦU NỨT ≥ 2,5mm

PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

In compliance with European standard EN 14891 DMP BUMATECH LIQUID APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891 DMP



100%
Độ giãn dài khi đứt (ASTM D412)

BUILD BETTER
LIVE GREENER

01 VÌ SAO CHỌN WALLCOAT?

Tường ngoài hứng trọn nắng mưa và khí thải công nghiệp. **WALLCOAT** tạo **màng acrylic đàn hồi liền mạch không mối nối** — che vi nứt, chặn nước và hạn chế tác nhân ăn mòn, giữ thẩm mỹ mặt tiền lâu dài.

GIÃN DÀI 100%

Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày 100% ± 15% — màng co giãn theo kết cấu

CẦU VẾT NỨT ≥ 2,5mm

Kết quả thử theo BS EN 14891:2017 — vết nứt nền rộng hơn 1,0mm phải xử lý trước khi lăn

KHÁNG UV LÂU DÀI

Hệ phụ gia kháng UV và chống lão hoá — bền trong thời tiết khắc nghiệt, giữ thẩm mỹ mặt tiền

02 TIÊU CHUẨN & CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

BS EN 14891:2017 · DMP | ASTM D7234-21 | ASTM D412-16(2021)

Chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Kết quả*
Bám dính sau 28 ngày trên nền bê tông	ASTM D7234-21	≥ 1,5MPa
Bám dính sau 28 ngày lão hoá nhiệt	ASTM D7234-21	≥ 2,0MPa
Cường độ chịu kéo lớn nhất	ASTM D412-16(2021)	≥ 2,5MPa
Độ giãn dài khi đứt sau 28 ngày	ASTM D412-16(2021)	100% ± 15%
Chống thấm nước (150kPa trong 7 ngày)	BS EN 14891:2017	Không thấm
Khả năng tạo cầu vết nứt	BS EN 14891:2017	≥ 2,5mm

** Kết quả ở định mức 0,6kg/m² — số liệu theo TDS **WALLCOAT** v2026.10, thử nghiệm trong phòng thí nghiệm.*

03 THÔNG SỐ KỸ THUẬT

0,6 - 0,9 kg/m² tường mới	**2** lớp tối thiểu	**0,5** kg/m² mỗi lớp tối đa
150 kPa không thấm	**05 - 20** kg mỗi thùng	**24** tháng hạn dùng

*Định mức theo TDS 2026.10: **0,3 - 0,6kg/m²** cho nền đã có lớp sơn cũ, **0,6 - 0,9kg/m²** cho tường mới. Chỉ tiêu kỹ thuật trong bảng xác lập ở định mức 0,6kg/m². Màu trắng, xám và màu theo yêu cầu. Mỗi lớp không quá 0,5kg/m², lớp sau vuông góc lớp trước, lớp trước khô mặt mới phủ lớp sau.*

04 PHẠM VI SỬ DỤNG

- Tường ngoài công trình dân dụng và cao tầng
- Tường nhà xưởng khu công nghiệp có khí thải và tác nhân ăn mòn
- Phục hồi tường cũ đã sơn hoàn thiện nhưng nứt và thấm nước
- Tạo màng bảo vệ hạn chế nước, hơi ẩm và khí ô nhiễm xâm nhập




HỆ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ: Lót **PRIMER W** rồi phủ **WALLCOAT** — cặp sản phẩm cho tường ngoài, cùng một nhà máy.

05 THI CÔNG 8 BƯỚC


1 Kiểm tra tường và thời tiết


2 Làm sạch, tạo nhám nhẹ


3 Xử lý nứt, lỗ rỗ, khe tiếp giáp


4 Lăn lớp lót tăng bám dính


5 Trộn đều sản phẩm


6 Lăn lớp một ≤ 0,5kg/m²


7 Lớp sau vuông góc lớp trước


8 Bảo dưỡng và kiểm tra

Lưu ý vàng: Mỗi lớp không quá 0,5kg/m² · Lớp sau vuông góc lớp trước · Không thi công khi trời sắp mưa