

BuMaJOINT AC

KEO TRÁM KHE VÀ VẾT NỨT GỐC ACRYLIC
MỘT THÀNH PHẦN · DẠNG BỘT NHÃO

MÔ TẢ SẢN PHẨM

BuMaJOINT AC là keo trám dạng bột nhão (paste) gốc acrylic, một thành phần, đóng sẵn trong hủ 1kg, dùng ngay không cần trộn. Sau khi khô, sản phẩm tạo lớp trám đàn hồi, bám tốt lên bê tông, vữa xi măng và lớp chống thấm gốc acrylic, dùng để trám vết nứt chân chim trước khi hoàn thiện bề mặt.

THÔNG SỐ NHANH

DẠNG	Bột nhão, một thành phần
ĐÓNG GÓI	Hủ 1kg
MÀU SẮC	Trắng
ĐỊNH MỨC	≈ 5,8m/kg (vết nứt 10 × 10mm, lý thuyết)
NHIỆT ĐỘ THI CÔNG	+5 đến +35°C
THỜI GIAN CHỜ SƠN PHỦ	≥ 24 giờ (đề xuất)
HẠN SỬ DỤNG	12 tháng khi bao bì chưa mở
ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ	Nơi khô mát, không để đóng băng



ẢNH MINH HOẠ Trám keo vào vết nứt chân chim



ẢNH MINH HOẠ Miết phẳng mặt trám bằng dao trét



ẢNH MINH HOẠ Tường sau khi sơn, không thấy vết nứt

CÔNG DỤNG

- Trám vết nứt chân chim, vết nứt tóc từ 1,0mm đến 2,0mm trên bê tông và vữa
- Bả kín lỗ rỗ nhỏ trên bề mặt nền
- Trám khe nhỏ trong nhà và ngoài trời, tương thích WALLCOAT và PROOF 668

CHUẨN BỊ & THI CÔNG

- Nền sạch, khô, không dầu mỡ, bụi và bong tróc
- Dùng bay hoặc dao trét ấn keo vào vết nứt, miết phẳng, dư ra mép tối đa 1mm
- Chờ keo khô bề mặt trước khi sơn phủ hoặc thi công lớp tiếp theo

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các chỉ tiêu đánh giá	Tiêu chuẩn	Mục tiêu
Tỉ trọng ở 23°C	ISO 1183-1	1,726kg/l
Thời gian tạo màng (23°C, 50% RH)	Nội bộ	≥ 20 phút
Tốc độ đóng rắn	Nội bộ	≥ 2,0mm/24 h

Kết quả theo Chứng thư chất lượng CQ-WP-2610-001 (30/10/2026), thử tại PTN BUMATECH ở 23°C, 50% RH. Kết quả và đề xuất dựa trên thử nghiệm trong phòng thí nghiệm; kết quả thực tế có thể thay đổi tuỳ phương pháp và điều kiện thi công cụ thể

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- **Da và mắt:** keo gốc nước có thể gây kích ứng nhẹ khi tiếp xúc kéo dài; tránh để dính vào mắt
- **Văng vào mắt:** rửa ngay dưới vòi nước sạch chảy nhẹ 10 - 15 phút; đau rát kéo dài thì đến cơ sở y tế gần nhất
- **Dính da:** lau bằng giấy, rửa lại bằng nước và xà phòng
- **Chất bảo quản:** chứa chất bảo quản (isothiazolinone), có thể gây phản ứng dị ứng ở người nhạy cảm
- **Bảo hộ:** Găng tay · Kính bảo hộ mắt
- **Môi trường thi công:** nơi thông thoáng gió; không để trẻ em tiếp xúc
- **Vật liệu thừa:** không đổ xuống cống; để khô đóng rắn rồi xử lý theo quy định về chất thải xây dựng. Phiếu an toàn (SDS) chờ hoàn thiện

KHUYẾN CÁO & MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

- KHÔNG dùng cho khe co giãn hoặc vết nứt động, nứt kết cấu; vết nứt lớn hơn 2,0mm xử lý theo chỉ định của Tư vấn thiết kế
- KHÔNG thi công khi trời mưa hoặc có nguy cơ đọng sương; KHÔNG để đóng băng trong quá trình bảo quản
- Đậy kín hủ sau khi dùng; thử tương thích với sơn hoàn thiện trước khi sơn phủ
- Thông số trong tài liệu là giá trị công bố ở điều kiện tiêu chuẩn; giá trị thực tế thay đổi theo nhiệt độ, độ ẩm, vật liệu đi kèm, phương pháp và tay nghề thi công. Người sử dụng có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp với mục đích sử dụng thực tế
- BUMATECH không chịu trách nhiệm với tổn thất do sử dụng sai mục đích, thi công sai hướng dẫn hoặc kết hợp vật liệu không tương thích chưa được xác nhận bằng văn bản; bảo lưu quyền cập nhật thông tin kỹ thuật không cần báo trước. Kiểm tra phiên bản TDS mới nhất trên website trước mỗi dự án

CÔNG TY TNHH BUMATECH

Trụ sở 154/1/5 Cống Lở, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng 91 Hoàng Bật Đạt, Phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh
Nhà xưởng 820 Ấp Chánh, Xã Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh

KỸ THUẬT 0979 793 804
KINH DOANH 0914 765 778
bumagreen@bumatech.com.vn
www.bumatech.vn

CHI TIẾT BuMaJOINT AC
BROCHURE CHUYÊN DỤNG
HỒ SƠ NĂNG LỰC BUMATECH

